



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

СПЕЦНАЗ

сильнее ржавчины

- **3 в 1: преобразователь ржавчины/ грунтовка/ декоративное покрытие**
- **для наружных работ по ржавому металлу**
- **температура нанесения до -10°C**
- **для конструкций со сложным профилем, где затруднена механическая очистка от ржавчину**



Цвет: белый RAL 9003, зеленый RAL 6005, светло-серый RAL 7040, синий RAL 5010, черный RAL 9005, шоколадно-коричневый RAL 8017, красный RAL 3000, желтый, красно-коричневый, серый

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – металлическая банка – 0,8 кг, – литографированная ведро – 3 кг, – металлическое ведро – 20 кг . 	<p>Технические условия: ТУ 2313-059-49404743-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Для защиты стальных и чугунных поверхностей, покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом: металлических конструкций, в том числе крупногабаритных, со сложным профилем, очистка которых затруднена (решетки, ограды, гаражи), при ремонтной окраске деталей автомобиля (крылья, днища и т. д.). Трехслойное покрытие применяется в качестве самостоятельного для защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные пары, газы, в условиях воздействия солей и других химических реагентов (при температуре до 60°C).</p> <p>СПЕЦНАЗ не требует нанесения других защитных</p>	<p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> - наносится прямо на ржавчину - быстросохнущая 30 мин - применяется для защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред - выдерживает транспортировку и хранение при отрицательных температурах

материалов. При необходимости может перекрываться эмалями и лаками типа ХС, ХВ, НЦ, ПФ, ЭП через 24 часа выдержки высушенного покрытия в естественных условиях.	
<p>Применение</p> <p>Поверхность очистить от непрочного держащегося старого покрытия, рыхлой ржавчины и окалины, обезжирить растворителем 647.</p> <p>Наносить в 2-3 слоя при температуре от -10° до 40°С.</p> <p>При необходимости разбавить растворителем 647 до нужной консистенции. При температуре ниже 15°С и относительной влажности воздуха выше 70% время высыхания увеличивается. Перед применением перемешать.</p> <p>Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.</p>	<p>Расход:</p> <p>1 кг до 10 м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.</p> <p>Высыхание каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 30 мин, окончательного – 1 час, готовности к нанесению эмали – 24 часа.</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии 3. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности 	<p>Пригодные подложки:</p> <p>ржавый металл</p>

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	Должен находиться допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Внешний вид покрытия	Покрытие должно быть гладким, однородным, без кратеров, пор и морщин
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	40-80
Массовая доля нелетучих веществ, %	34-45
Степень перетира, мкм, не более	70
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,12
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% хлористого натрия при температуре (20±2)°С, ч, не менее	72

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности</p> <p>Окрасочные работы выполнять на улице или внутри нежилых помещений. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p>Гарантийный срок:</p> <p>18 месяцев с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали</p>	<p>Состав:</p> <p>синтетические смолы с целевыми</p>

от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

*добавками, пигменты,
наполнители, органические
растворители,
антикоррозионные добавки.*

Произведено по рецептуре и под контролем качества:

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон: (4852) 74-89-83, 74-89-84

kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru