



## КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВЛАГОСТОЙКАЯ ЯРКО

Краткая аннотация	
Фасовка	Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006
<ul style="list-style-type: none"><li>- ведро ПЭТ - 1,3 кг</li><li>- ведро ПЭТ - 2,5 кг</li><li>- ведро ПЭТ — 6,0 кг</li><li>- ведро ПЭТ — 14 кг</li><li>- ведро ПЭТ — 28 кг</li><li>- ведро ПЭТ — 45 кг</li></ul>	
<b>Назначение</b> <p>Краска ЯРКО для стен и потолков предназначена для окрашивания гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП, а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты). Образует бархатистое матовое паропроницаемое покрытие. За счет введения в состав эффективногоfungицида защищает поверхность от развития грибков и плесени. Допускается легкая влажная уборка, не мелит. Краска подходит для обоев. Рекомендуется для окрашивания стен и потолков детских, спортивных и лечебных учреждениях.</p>	Пригодные подложки: минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП
<b>Применение</b> <p>Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее</p>	Расход: краски на однослоиное покрытие – в

*окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой ЯРКО. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C и влажности не более 80%. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.*

*зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 8 м<sup>2</sup>.*

**Разрешительная документация:**

1. Свидетельство о государственной регистрации.

**Гарантии производителя:**

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Цвет покрытий	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°C, мПа, с	4000-6000
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень дисперсности, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее -0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)°C, мин	12 15

## Дополнительная информация

### **Меры предосторожности**

*Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.*

<p><b>Транспортировка и хранение</b></p> <p>Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°C не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски»</p> <p>150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17</p> <p>телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81</p> <p>e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://yarkraski.ru">yarkraski.ru</a></p>	