



# goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

---

## **ЛАК ПАРКЕТНЫЙ УРЕТАН-АКРИЛОВЫЙ GOODHIM EXPERT VARRO**

### **Назначение и область применения:**

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ УРЕТАН-АКРИЛОВЫЙ GOODHIM EXPERT VARRO высококачественный однокомпонентный лак на основе уретан-акриловой дисперсии. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие с превосходными декоративными и защитными свойствами. Обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию, воздействию воды, бытовых моющих средств, алкоголя, масел и слабых кислот.

Предназначен для защитно-декоративной обработки паркетных, деревянных полов внутри помещения. Рекомендован к использованию для дверей, мебели и изделий из древесины с высокими механическими и химическими нагрузками (стулья, столы, кровати и похожие по назначению изделия, например, подоконники, перила). Разработан для деревянных поверхностей, также может наноситься на минеральные основания.

### **Основные свойства:**

- Продукт готов к применению.
- Легко наносится.
- Обладает коротким временем высыхания.
- Образует долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами.
- Плотность: 1,05-1,06 г/см<sup>3</sup>.
- Имеет высокую стойкость к абразивному износу.
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Экологичный, без резкого запаха.
- Подчеркивает текстуру дерева.
- Образует прозрачную пленку.
- Различные степени блеска: гляцевый, матовый.

### **Способ применения:**

1. Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Деревянную поверхность отциклевать или отшлифовать.
2. Лак готов к использованию. Его разбавление не требуется, при необходимости допускается разбавление водой, не более 5% от объема лака.
3. Перед применением тщательно перемешать.
4. Лак наносят валиком, кистью или краскопультом.
5. Наносить в 3-4 слоя с интервалом 4-5 часов.
6. Избегать образования излишков лака на обрабатываемой поверхности.
7. После нанесения первого слоя древесину рекомендуется отшлифовать. Перед нанесением последующего слоя поверхность тщательно очистить от пыли.
8. Рабочая температура: от +5°C до +30°C.

---

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



9. **Расход** (площадь покрытия): 10-12 м<sup>2</sup>/л. на один слой.  
10. **Время высыхания:** при температуре +20°C и относительной влажности 70% на отлип: 1 ч, до шлифовки: 3-4 ч, ставить мебель на пол не ранее чем через 48 ч, полное отверждение: 5-10 дней.

**Очистка инструмента:**

По окончании работ инструмент промыть водой.

**Упаковка и фасовка:**

Пластиковое ведро 0,9 и 2,0 л.

**Хранение и транспортировка:**

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах, недоступных для детей. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре – 24 месяца со дня изготовления при температуре от минус 20°C до +35°C. Транспортировать вверх крышкой.

**Меры безопасности:**

Для защиты рук использовать резиновые перчатки, глаз - защитные очки. В случае попадания лака на кожу и слизистые оболочки, смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Пожаровзрывобезопасен. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.0076.

**Состав:**

Водная дисперсия уретан-акрилового сополимера. Продукт сертифицирован.

**Произведено:** по ТУ 2313-001-03856078-2016.