

БЕТОНОКОНТАКТ ПЕТРОМИКС PL-07



Для повышения прочности сцепления отделочных материалов с основанием. Подходит для грунтования оснований из бетона и железобетона, гладких и невпитывающих оснований при проведении штукатурных работ цементными и гипсовыми штукатурками, плиточной облицовки. Для ручного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

- увеличивает адгезию
- для внутренних и наружных работ
- индикаторный розовый цвет
- время высыхания 3 ч.
- 5 циклов заморозки и оттаивания

Состав: Полимерное связующее, вода, кварцевый наполнитель, модифицирующие добавки.

Форма поставки: Пластиковое ведро, 14 кг.

Срок годности и условия хранения: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой ненарушенной заводской упаковке. Рекомендуемая температура хранения не ниже 0°C. Грунтовка выдерживает не менее 5 циклов замораживания и оттаивания. Перед использованием замёрзшую грунтовку выдержать до полного оттаивания при температуре +20°C и перемешать. Не ускорять оттаивание путем нагрева!

Техника безопасности: Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания на кожу и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от детей.

Технические характеристики:	Цвет	розовый
	Плотность	1,4 г/см ³
	Температура применения	от +5°C до +30°C
	Расход	0,2–0,3 кг/м ²
	Время высыхания при 20° С и 60 % влажности	4 ч

Подготовка основания: Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других загрязнений. Примыкающие детали и строительные конструкции из стекла, природного камня, кирпича, плитки, дерева необходимо защитить от попадания грунтовки.

Способ приготовления: Перед применением перемешать.

Способ применения: Грунт нанести на основание вручную с помощью малярной кисти или валика однократно. Последующие работы проводить не ранее, чем через 3 часа. Во избежание оседания на поверхности строительной пыли, промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом последующих работ должен быть минимален.

Рекомендации:

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности. Не разбавлять продукт водой и не примешивать другие материалы.

В момент нанесения и высыхания температура окружающего воздуха, материала и основания, должны быть не менее +5°C и не более +30°C. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Свежеобработанные поверхности защищать от атмосферных воздействий.

ТУ

ТУ 20.30.11-033-03755638-2018