



ЭМАЛЬ

## ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

алкидная

✓ супербелая – белизна 96%

✓ атмосферостойкая – можно применять снаружи помещения

✓ высокоглянцевая – блеск свыше 70%

✓ возможна колеровка – колорантами Tidalpa mix

Краткое описание	Эмаль алкидная предназначена для окраски окон и дверей внутри и снаружи помещений, а также для любых металлических и деревянных поверхностей. Удобна в нанесении, отличается высокой белизной, устойчивым блеском, эластичностью.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
Тип работ	внутренние, наружные
Цвет	белый
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для окраски окон и дверей внутри и снаружи помещений, а также для любых металлических и деревянных поверхностей.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислов, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непонятные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
На нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), оксигидром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления, валиком или кистью на подготовленную сухую, чистую поверхность. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	уайт-спирит (нефрас С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.
Расход	Расход эмали на однослойное покрытие 80-100 г/м <sup>2</sup>
Время высыхания	При температуре (20±2)°С до степени III - 14 часов, полное высыхание 24 ч.
Колеровка	Эмаль колеруется универсальными колерами Tidalpa MIX, но не более 10% от веса эмали.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные эмалью. После использования эмали по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	0,9кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!