



ЭМАЛЬ
ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

- ✓ улучшает эстетические характеристики бетонного пола
- ✓ снижает пористость бетона
- ✓ обладает повышенной износостойкостью
- ✓ выдерживает механические воздействия при эксплуатации помещений
- ✓ срок службы - не менее 5 лет

Краткое описание	Высококачественная алкидно-уретановая эмаль для бетонных полов. Выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации помещения (в том числе складские работы, движение автомобилей и погрузчиков, пешеходное движение).
Состав	Алкидно-уретановая смола, наполнитель, пигмент, реологические добавки, уайт-спирит.
Цвет	Белый, серый, красно-коричневый.
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для защитного окрашивания цементно-бетонных полов внутри жилых помещений и снаружи под навесом, а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и т.д.). Допускается использование эмали для окрашивания металлических и деревянных поверхностей.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C до +30°C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Цементно-бетонную поверхность очистить от пыли, грязи и старой краски с помощью скребков, щеток или шлифовальных машин. Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем поверхности. Свежая поверхность бетона или стяжки должна быть выдержана до полного удаления воды не менее одного месяца.
Нанесение покрытия	Перед использованием эмаль необходимо тщательно перемешать. Осадок и пленка не являются браком. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя либо распылителем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 14 часов. При нанесении с помощью краскораспылителя эмаль разбавляется уайт-спиритом.
Рекомендуемое количество слоев	кистью, валиком - 1-2 слоя; краскораспылителем - 2-3 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление уайт-спиритом возможно до 5%.
Расход	при окрашивании в один слой — 80–150 г/м ² .
Время высыхания	При окрашивании в один слой - высыхает за 24 часа, полное отверждение — 3-4 суток. При нанесении в 1-3 слоя промежуточная сушка составляет 14 часов.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	2,7кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!