



Наименование:	Лак паркетный полиуретановый
Состав:	Дисперсия уретан-акрилатная, модифицирующие и антисептические добавки, матирующие добавки (для матового).
Описание товара:	<p>Высококачественный однокомпонентный полиуретановый лак с превосходными декоративными и защитными свойствами. Предназначен для лакирования паркета, половой доски, мебели и других деревянных поверхностей внутри помещений. Обладает высокой твёрдостью, стойкостью к истиранию, бытовым пятнам и мытью с использованием моющих средств. Выпускается двух видов: матовый и глянцевый.</p> <ul style="list-style-type: none"> • благодаря хорошему растеканию (8 баллов) лак легко и удобно наносить; • образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие; • быстросохнущий (можно ходить через 24 часа); • мокрое истирание 0,03 г/м² за 1000 циклов; • относительная твёрдость 0,5 за 4 суток; • экологичный, без резкого запаха; • отсутствует блокировка.
Колеровка:	Колеруется колеровочными пастами ТМ «VGT».
Подготовка поверхности:	Предварительно очищенную поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить пылесосом.
Расход:	10-12 м ² /кг (на один слой)
Способ нанесения:	Наносится кистью или валиком. Перед нанесением перемешать. Подготовленную поверхность прогрунтовать лаком, разбавленным водой в 1,5 раза. После высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 4 часа поверхность обработать мелкозернистой шлифовальной бумагой. Удалить образовавшуюся пыль. Лак наносить кистью или валиком в 2-3 слоя с интервалом не менее 2 часов. Ввиду высокой скорости высыхания рекомендуется проводить обработку непрерывных участков поверхности за один рабочий проход без перерывов в работе.
Время высыхания:	На отлип 2 часа, до шлифовки - 4 часа, можно ходить через 24 часа, полное отверждение - 5 дней
Сухой остаток:	Не менее 25%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.
Не рекомендуется:	Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +10°С.
Технические условия:	2313-005-32998388-2011 с изм. 1,2

