



# AQUA GRUNT

ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

# 10L

**БИО:** продукт содержит комплекс биоцидов, которые обладают противогрибковыми, свойствами и препятствуют развитию бактерий.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать перед нанесением: штукатурки, шпаклевки, наливного пола, стяжки, керамической плитки, обоев, краски.

### ТИП ОСНОВАНИЯ

Бетон, газобетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, дерево, ДСП.

### СФЕРА РАБОТ

Помещения с нормальной влажностью, помещения с повышенной влажностью (ванна), наружные работы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Характеристики продукта:** внешний вид в таре-непрозрачная жидкость белого цвета; связующее-стирол-акриловая дисперсия.

**Характеристики применения:** нанесение второго слоя через: 1 час; расхода концентрата, мл/м<sup>2</sup> -22-133 (зависит от основания и степени его впитываемости); дальнейшие работы через: 4 часа; проведение работ от +5 до +35°С; температура эксплуатации -40 до +50°С.

### СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия синтетических акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

### ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть сухим и его температура должна быть не ниже +5°С.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грунт-концентрат Bergauf Aqua Grunt разбавляют водой в соответствии с данными из таблицы. Для этого необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения.

### НАНЕСЕНИЕ

Для обработки вертикальных и потолочных поверхностей используют кисть, распылитель или валик. Перед устройством наливных полов и стяжек подготовленную грунтовку наносят в 1-2 слоя с помощью шпателя, кисти или валика. Необходимо равномерно распределить по обрабатываемой поверхности. **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте пропусков и появления луж. При обработке сухих и сильно впитывающих оснований (ПКЛ, газобетон и др.) поверхность следует грунтовать дважды, с обязательным высыханием каждого слоя в течение не менее двух часов.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт не содержит летучих органических растворителей, нитроцеллюлозы и пожаро- и взрывобезопасен. Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук. После применения руки и инструмент промыть водой.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПОРЦИЯ К РАЗБАВЛЕНИЮ	РАСХОД КОНЦЕНТРАТА, МЛ/М <sup>2</sup>	
Слабые осыпающиеся поверхности	Укрепление поверхности	1:3	50-100	
	Обеспыливание поверхности, подготовка к окраске или оклейке обоями	Подготовка под облицовку плиткой	1:6	20-24
		Подготовка под стяжку	1:3	50-100
		Подготовка к окраске или оклейке обоями	1:8	22
Гипсокартонные и гипсоволокнистые аисты, древесностружечные плиты	Подготовка под облицовку плиткой	1:6	29-43	
	Подготовка к последующим этапам работ	1:5	33	
Гипсовые и ангидридные стяжки	Подготовка к последующим этапам работ	1:4	40	
Дерево	Подготовка к последующим этапам работ	1:5	33-66	
Керамический и силикатный кирпич	Подготовка к последующим этапам работ	1:4	20-30	
Пенобетон, газобетон, газосиликат, шлакобетон, керамзитобетон	Подготовка к последующим этапам работ	1:2	66-133	
Фасады минеральные	Подготовка к последующим этапам работ	1:6	29-43	
Цементные штукатурки и цементные стяжки	Подготовка к последующим этапам работ	1:6	29-43	

<sup>3</sup>Зависит от степени впитываемости основания

### ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителем, в сухом складе для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30°С. Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более трех недель при температуре не ниже минус 20°С. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

**БМ** - ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

**БС** - ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Королёвко, 2

Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»

Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Бергауф Строительные Технологии»: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75 ; post@bergauf.ru; +7 (343) 278-52-94.

Главный техноло

ТУ 2316-002-17576152-2014

**AQUA GRUNT** Ағыз тоғымайы -20 °С, сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған әрбірден (КЗ) (КЗ)

сұйық; негіздеменің сирегінің ағындығы; негіздеменің индустриясында; бұл табысы: өнімнің құрамында өсіруге қарсы, бактериялардың өсіуіне кедергі келтіретін қасиеттері бар биоцидтер кезеңі бар. Қолданушы салысы: Жер астында қоюлы. Сақлау ыңғайы: Құбылған және, тұтырылған - Керематты тақта, Түскеле, Бөу Негіздемесі турі - Бетон, газ бетон, Силкатбетон, Гипсокартон, Кирпіш, Ағаш, ДСП, Жұмыс салысы - Қалыңты металдыағына бар үй-кеңіс - Жоғары металдыағына, үй-кеңіс (ванна, бөлмеде), Сирік, Жұмыстар, Өнімнің сипаттамасы: Өнімнің сипаттамасы - Ыдыстағы сирегің қорық: Ақ түсті, моляр емес сұйықтық; Қоспаны Араласты; Қоспаны сипаттамалары: 1 кг жұмысқа 20-30л; Еңістік қабаты жұртты әрбір 2 сағат; Бұдан әрі жұмыстар 4 сағат; Жұмыстары жұртты +5 бастап +35 °С дейін; Қорытанды сипаттамалары: Нәтижелі температурасы -40 бастап +50 °С дейін. ҚРАМАЛЫ - Әр түрлі қосымша даярла қосымша системалық полимерлерден су дисперсиясы НЕГІЗДЕМЕНІ ДАЙДАУА

Үстінгі қабаты кірден және шаң-тозаңдан қатпарланған екі және май дәкараны газартылу шу - ол ең алдымен материалдың негіздеме жабықталуына шапартуы мүмкін. Араластырылған терісте бұды қалыптасты, өлкенің немесе шапартуының тиісті қабатыра және негізде +5°С төмен емес температурда жағалы. Құбылған элементтен тұтырылған шуға алында даярланған терісте бұды өңделетін үстінгі бетіне (НАЗАР АУДАЙНА) Шынықтан шығуы және олардың пайда болуына жою бермені біріктісеу аралды соғы аралды болу қақты. Қақты сирегінің негіздеменің өңдеу кезінде (КЗ), газды бетон, басқалары сүтті) бетті біріктісте бөу жақын шығу қақты әрбір жұрт кінәкті тұтырылған бір сағаттан төгетін шығу уақыт: ҚАУІПТІЗДІК ТЕХНИКАСЫ Төсемесі бұдыдан қалында ұпалған органикалық еріткіштер және ұпалған және от қақты емес. Қолданушы кінә қаралды сумен шығаты жұрт қақты; САҚТАУ Сипаттамалары өнім ішкі және үніне: Төсемесі бөу өңделген қақты қалыптастыра сақталуы тиіс, жабық қорықта 5 бастап +30°С дейін күтуденсіз тіте тұрылуына ұпалған сипаттамалары: Қалыңты салыстырмалы: Қалыңты салыстырмалы: №2316-002-17576152-2014

Өндіруші: «Бергауф» Нельскийск деген ООО, Свердловскі облысы, Нельскийск ауданы, автолордін 86 киломері Екатеринбург -Сороп, А/Л. Тел.: +7(343) 278-52-94(95-99); E-mail: market@bergauf.ru



Член Союза производителей  
сухих строительных смесей



Официальный партнер  
Специальной Баламанды  
ИЭСИ  
Свердловская область



Дата изготовления: