

Lacker Yacht



Яхтный алкидно-уретановый лак

- Для наружных и внутренних работ (универсальный)
- Атмосферостойкий, эффективная защита от УФ-излучения
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Повышенная стойкость к воздействию воды (в т.ч. соленой)
- Эластичное покрытие, не растрескивается
- Обладает износостойкостью паркетного лака
- Подчеркивает естественную красоту древесины

Описание

Атмосферостойкий алкидно-уретановый лак для декоративно-защитной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений. Образует высокоэластичное гладкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры. При соблюдении технологии нанесения Pinotex Lacker Yacht обеспечивает срок защиты до 7 лет*. Лакированная поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается от бытовых загрязнений. **Pinotex Lacker Yacht обладает твердостью паркетного лака, защищает деревянные поверхности от абразивного износа и механических повреждений (ударов, царапин и т.п.)**. Удобен в нанесении, легко разравнивается и не стекает с инструмента, не оставляет следов от кисти.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Для лакирования стен, потолков, дверей, беседок, перил, садовой мебели, навесов и других деревянных поверхностей, а также деталей лодок и яхт выше ватерлинии. Возможно применение для лакировки деревянных и паркетных полов в условиях умеренной эксплуатационной нагрузки.

Особенности применения

Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков в банке. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавы, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом или антисептиком. Наносите в 2-3 слоя по направлению волокон древесины. Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности от +5°C до +30°C с относительной влажностью воздуха от 40% до 80% и влажности древесины <18%. При наружных работах рекомендуется наносить 3 слоя **Pinotex Lacker Yacht**. Для защиты глубоких слоев древесины при наружных работах предварительно обработайте поверхность деревозащитной грунтовкой **Pinotex Base**.

Внимание! При понижении температуры и увеличении от относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости добавьте не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.

Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановый сополимер
Разбавитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	Полуматовый ≈ 59%; Глянцевый ≈ 56%
Плотность	Полуматовый ~0,92 кг/л; Глянцевый ~0,91 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с натуральным или смешанным ворсом, аппликатор для нанесения лака
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	48 часов
Расход на один слой	До 15 м ² /л
Цвет	Бесцветный
Срок и условия хранения	3 года при t от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест". При соблюдении технологии нанесения

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка