



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
от 01.07.2021 г.
ТУ 2316-054-98536873-2015

КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ SOPPKA OSB INTERIOR FINISH DECOR



Тип	Интерьерная краска на водной основе для OSB, SIP, ДВП, фанеры, ДСП, древесины. Обеспечивает I группу огнезащиты.
Область применения	Обладает огнезащитными и антисептическими свойствами, исключает дополнительное использование огне- и биозащитных пропиток. Используется для внутренней отделки. Создает матовое покрытие, придает поверхности эстетически привлекательный вид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	170 г/м² для защиты от распространения плесени и грибка. 230 г/м² для обеспечения защиты от огня и увеличения времени для локализации очага пожара или эвакуации из строения не менее 15 мин. 500 г/м² для обеспечения декоративного эффекта.
Сухой остаток	57%.
Цвет	Белый.
База	А
Состав	Суспензия пигментов, наполнителей, антипиренов, антисептирующих компонентов и функциональных добавок в водной дисперсии акрилового сополимера.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ООО «Соппка», Россия, 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2, лит. А.,
тел.: 8 (812) 702-10-56, email: info@soppka.ru



КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ SOPPKA OSB INTERIOR FINISH DECOR

Колеровка	Колеруется в пастельные тона машинным и ручным способом. При колеровке в темные цвета происходит меление поверхности, т.к. краска с антиперенами. Допускается разбавление колером не более 5% от общего объема краски. Можно использовать любой колер на водной или водно-гликолевой основе для колеровки водно-дисперсионных красок. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на маленьком участке обрабатываемой поверхности.
Плотность	1240 - 1270 кг/м ³
Блеск	Матовый.
Фасовка	1 кг, 5 кг, 10 кг.
Разбавитель	Вода.
Грибостойкость	Высокая грибостойкость.
Способ нанесения	Кисть, валик, краскопульт .
Время высыхания	Межслойная сушка не менее 2 часов. Время полного высыхания – 24 часа при температуре воздуха 20-25°C. Полные эксплуатационные свойства обработанная поверхность приобретает по истечении 7 суток.
Хранение и транспортировка	Транспортировка и хранение краски – по ГОСТ 9980.5. Допускается транспортировка краски при температуре до - 40°C всеми видами крытых транспортных средств, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Хранить краску следует в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C. на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления. Беречь от детей!
Срок годности	24 месяца.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ SOPPKA OSB INTERIOR FINISH DECOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.
- Предварительная подготовка** Перед окраской поверхность очистить от пылевых наслоений, грязи, старой отслаивающейся краски. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Для долговечности декоративного финишного покрытия, снижения расхода краски и предотвращения появления желтых пятен на окрашенной поверхности обязательно использовать Грунт «Soppka OSB Primer». Перед нанесением на масляную краску необходимо всю поверхность обработать корщеткой для улучшения сцепления, а также предварительно окрасить грунтом по старой краске.
- Окрашивание** Краска поставляется в готовом к применению виде. Перед применением краску перемешать. Интумесцентную декоративно-защитную краску рекомендуется наносить на готовые конструкции и изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность деревянных поверхностей должна быть естественной. Краску следует наносить ровным слоем без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей. Для улучшения декоративных свойств рекомендуется проводить межслойное шлифование, выполняется наждачной бумагой (абразивом) P180, окончательная шлифовка – наждачной бумагой P400-600 в зависимости от неровности поверхности.
- Очистка инструмента** После окончания работ инструменты промыть водой.
- Меры предосторожности** При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, защитную одежду. При попадании средства на слизистые оболочки или кожные покровы – смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Данная информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001. Будучи только производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции и те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.