



PROSTOCOLOR

Технические условия

Масло для фасада

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи и пыли. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 100-120. Для более долговечной защиты необходимо использовать Грунт IMPREGNANT PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

Нанесение

Перед нанесением Масло для фасада PROSTOCOLOR необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 25%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Если на поверхности остались излишки масла, удалить сухой без ворсовой тканью.

Расход

Пиленая древесина 12-15 кв.м/л Строганая древесина 15-20 кв.м/л Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

Важно:

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания. Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

Назначение материала

Для всех типов деревянных строений

Температура/Влажность нанесения

+5°C +35°C (При относительной влажности воздуха 40-60%)

Инструмент

Кисть, х/б ткань.

Время высыхания 1 слой

при t+20°C и при влажности 40-60% - 16-18 часов

Время высыхания 2 слоя

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

Фасовка

0,75л; 2,2л; 5л

Хранение материала

Хранить в темном, прохладном месте. 5 лет.