



**ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ,
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ**

Ключевые преимущества



Износостойкая — выдерживает механические воздействия, в том числе движения автомобилей и погрузчиков.

После полного набора твердости устойчива к мытью.

Отличное сцепление с бетонной поверхностью (можно наносить без грунта, на полностью отвердевший и обеспыленный бетон).

Высокая укрывистость и низкий расход.



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Область применения

Предназначена для защитного окрашивания цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений и снаружи «под навесом», а также помещений с повышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и т.д.). Допускается использование эмали для окрашивания металлических и деревянных поверхностей. Эмаль не подходит для бетонных поверхностей, не изолированных от постоянных взаимодействий с влагой и землей.



ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
Для БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ



Характеристики

ОСНОВА	алкидно-уретановый лак	СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
ЦВЕТ	белый, серый, красно-коричневый	ФАСОВКА	0,8 кг 0,9 кг 2,7 кг 10 кг
БЛЕСК	глянцевый		
ТИП РАБОТ	полы внутри помещений и снаружи под навесом		
РАСТВОРИТЕЛЬ	уайт-спирит		
СОСТАВ	алкидно-уретановая смола, наполнитель, пигмент, реологические добавки, уайт-спирит		
ИНСТРУМЕНТ	кисть, валик, краскораспылитель		
РАСХОД	при окрашивании в один слой — 80-150 г/м ²		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	до степени III — 14 часов, межслойная сушка — 24 часа, до полного отверждения — 4-7 суток в зависимости от температуры		
КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ	кистью, валиком — 1-2 слоя; краскораспылителем — 2-3 слоя		
СРОК СЛУЖБЫ	не менее 5 лет		

ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ БЕТОННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

