



**ЭМАЛЬ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ЭФФЕКТОМ**

- ✓ обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям
- ✓ наносится прямо на ржавчину, обладает высокой укрывистостью
- ✓ маскирует мелкие дефекты поверхности
- ✓ образует прочное долговечное покрытие
- ✓ легко наносится, не требует предварительного грунтования, быстро высыхает
- ✓ предотвращает появление коррозии

Краткое описание	Высококачественная алкидная модифицированная эмаль с металлическим эффектом. Придает поверхности высокие защитные свойства и красивый внешний вид. Срок службы покрытия - не менее 5 лет.
Состав	Модифицированная алкидная смола, пигменты, антикоррозионные наполнители, реологические добавки, блескообразующие пигменты, растворитель, воск
Возможные цвета	8 готовых цветов: серебро, синий, шоколадный, черный, бронза, зеленый, золотой, красный.
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для окрашивания любых металлических поверхностей из черного металла, а также алюминиевых и стальных поверхностей. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. Широко применяется для окрашивания изделий художественнойковки. Для внутренних и наружных работ.
Срок службы покрытия	до 5 лет
Температура применения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10°C и нормальной влажности воздуха.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски следует удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. При нанесении краскопультom эмаль следует разбавить скинolом или сольвентом на 5-10 % от объема эмали. Второй слой следует наносить через 30-60 минут (но не позднее, чем через 2 часа). Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать продукт одной партии.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> - при нанесении эмали по ржавчине важно в точности соблюдать рекомендации по времени межслойной сушки и учитывать, что в промежутке от 2-х часов до 7-ми суток после нанесения первого слоя, наносить последующие слои не допускается - оптимально – нанесение эмали распылителем, причем в несколько проходов, но за один раз, не прерываясь на межслойную сушку - для более эффективной антикоррозионной защиты рекомендуем использовать грунт по ржавчине MASTER PRIME (эмаль наносится поверх грунта ровно через 1 час или по истечении 7 суток, после окончательного отверждения грунта).
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	При нанесении краскопультom эмаль следует разбавить скинolом или сольвентом (на 5-10% от массы эмали).
Расход	80-160 г/м ²
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C от пыли - 2 часа, второй слой следует наносить через 30-60 минут (но не позднее, чем через 2 часа). Окончательное отверждение покрытия - 5-7 суток в зависимости от влажности и условий отверждения.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть растворителем (скинolом или сольвентом).
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Эмаль в упакованном виде хранят и транспортируют при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Применять индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки. Избегать попадания эмали в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки и ветошь, пропитанные эмалью. После использования эмали по назначению, банки остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,4л; 0,8л; 2л; 4 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!