

Faktura™

ГРУНТ-ПРОПИТКА FAKTURA ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



- ✓ Бепленочное покрытие — не нарушает естественного «дыхания» древесины
- ✓ Специальная консистенция для максимального глубокого проникновения в древесину
- ✓ Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений
- ✓ Идеально подходит для пропитки и защиты торцов
- ✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

Краткая аннотация

Фасовка

- Банка 0,7 л
- Ведро 2,5 л
- Ведро 9 л

Нормативная документация:

ТУ 2311-310-49404743-2016

Назначение

Грунт-пропитка FAKTURA™ для древесины предназначен для предварительной обработки деревянных поверхностей перед последующим нанесением финишных покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Благодаря специально подобранной консистенции хорошо впитывается, позволяя более глубоко проникнуть фунгицидным добавкам в древесину, что делает защиту от синевы, плесени, грибков и других видов биоповреждений более эффективной. Предотвращает проникновение воды и влаги в основание, выравнивает впитывающую способность и структуру деревянной поверхности и как результат - покрытие более ровное и гладкое.

Пригодные подложки:

Для деревянных поверхностей перед последующим нанесением финишных покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (бревенчатые, дощатые стены, брус, стропила, балки, окна, двери, перегородки из плиточных

<p>Как самостоятельное покрытие может быть использовано временно на период перевозки и хранения пиломатериалов. Идеально подходит для пропитки и защиты торцов.</p> <p>Рекомендуется использовать под покрытие лаками FAKTURA™.</p>	<p>материалов и фанеры и т.д.)</p>
<p>Применение Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой (влажность древесины 12-15%).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. 2. Старое покрытие удалить полностью, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. 3. Неровности деревянной поверхности выровнять Шпатлевкой FAKTURA™ по дереву. <p>Перед применением Грунт-пропитку FAKTURA™ тщательно перемешать. Не разбавлять!</p> <p>Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины, тщательно втирая, кистью, валиком, распылением, окунанием в 1-2 слоя в зависимости от впитываемости основания.</p>	<p>Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 14 м² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.</p>
<p>Время высыхания При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 30-40 минут (первый слой), последующих слоев — 24 часа. При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше</p>	
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.</p>	
<h2 style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">Техническая информация</h2>	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>
<p>Внешний вид</p>	<p>Жидкость желто-коричневого цвета, допускается опалесценция и легкая взвесь</p>
<p>Цвет пленки</p>	<p>Бесцветный</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>10-18</p>
<p>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с D сопла 4 мм при t (20±2)°С, с</p>	<p>40-55</p>
<h2 style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">Дополнительная информация</h2>	
<p>Меры предосторожности Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. После окончания</p>	

<p>работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	
<p>Транспортировка и хранение Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30°C до +30°C.</p>	<p>Состав: раствор алкидных смол в органических растворителях, модифицирующие, фунгицидные и другие целевые добавки.</p>
<p>Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	