

Средство защитное для древесины «Огнебиозащита» (II (вторая) группа огнезащитной эффективности) по ГОСТ Р 53292-2009

Назначение и область применения: предназначено для обработки деревянных материалов конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) с целью защиты от воспламенения, горения, распространения пламени, а так же биологического разрушения вызванного воздействием плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев в условиях конденсированного и гигроскопического увлажнения без контакта с грунтом и атмосферными осадками. Средство не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.

Свойства: средство не увеличивает гигроскопичность обработанной древесины, сохраняет текстуру, не имеет запаха, не выделяет вредных веществ, не образует пленок, не препятствует естественному дыханию древесины, не влияет на прочность древесины, останавливает уже начавшееся биопоражение. Допускается применять средство для обработки древесины наружной службы при условии ее дальнейшего покрытия влагостойкими материалами. Средство слегка тонирует древесину. Допускается дополнительная колеровка средства водными морилками.

Внешний вид-прозрачная жидкость.

Цвет: розовый.

Подготовка поверхности: поверхность перед покрытием должна быть сухой, не иметь загрязнений и разделительных веществ.

Способ применения: Средство наносят на очищенную от грязи, пыли, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем, погружением, или другими способами пропитки по ГОСТ 20022.6 при положительной температуре с соблюдением норм расхода. Поверхностная обработка древесины составом производится не менее чем в 2 приема с интервалом 20-40 минут. Перед применением перемешать. Не обрабатывать мёрзлую древесину.

Расход: суммарный расход для обеспечения свойств по II группе (трудногорючая древесина) – 300 г/м², без учета потерь.

Время высыхания: Полное высыхание-24 часа. Древесину после обработки не рекомендуется подвергать воздействию влаги в течение 3-7 дней.

Утилизация отходов:

Пустую тару с остатками состава плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Условия хранения и транспортирования: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +10°C до +35°C всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах. Допускается 5 циклов замораживания-размораживания, перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре.

Меры предосторожности: При работе с составом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респираторы. При попадании на кожу - промыть большим количеством воды. Хранить вдали от пищевых продуктов.

Срок годности и хранения: Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления, при условии соблюдения требований транспортировки и хранения.

Состав грунта: вода, антипирены, биоцид, краситель.

ТУ 20.59.59-028-42788835-2017

Производитель: ООО «Грида»

140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 6

Тел.: (+7 499) 961 80 46

Тел./ Факс: (+7 499) 123 23 07 www.grida.su info@grida.su