



ГРУНТОВКА  
**ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**  
АКРИЛОВАЯ

- ✓ глубоко пропитывает верхний слой поверхности (до 6 мм)
- ✓ выравнивает впитывающую способность основания
- ✓ облегчает нанесение шпатлевки и краски, снижает их расход
- ✓ значительно увеличивает долговечность финишного покрытия
- ✓ содержит эффективный антисептик в составе

Краткое описание	Акриловая грунтовка Olecolor глубоко пропитывает верхний слой поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, повышает адгезию финишных материалов к поверхности, снижает их расход и значительно увеличивает долговечность готового покрытия.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Цвет	Белый
Область применения	Применяется для сглаживания впитывающей способности, увеличения адгезии и укрепления поверхности перед шпаклеванием и окрашиванием: штукатурки, кирпича, гипсокартона, сухих шпатлевок, алебастровых и гипсовых поверхностей внутри и снаружи помещений.
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха - 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +7°C.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
Нанесение покрытия	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой; при необходимости, если грунтуемое основание сильно впитывающее, то можно нанести второй слой на еще влажную поверхность.
Разбавление	не требуется
Расход	100-150 г/м <sup>2</sup> в один слой. Расход зависит от пористости грунтуемой поверхности.
Время высыхания	высыхание кот пыли при температуре (20±2)°C и нормальной влажности - 1 час.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 2.4 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Выдерживает до 5-ти циклов размораживания/оттаивания без потери качества. Размораживать грунтовку при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков продукта в таре она может быть утилизирована как бытовой мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 3кг; 5кг; 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!