



КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ ОСБ-ПЛИТ

С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ совмещает в себе краску, грунтовочное покрытие и биозащиту
- ✓ продлевает срок службы OSB-плит, защищает от УФ-излучения и влаги
- ✓ предотвращает просвечивание OSB на финишном покрытии
- ✓ не растрескивается, образует эластичное покрытие
- ✓ создает паропроницаемый слой
- ✓ обеспечивает высокую адгезию

Краткое описание	Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Предназначена для предварительной и финишной окраски OSB-плит, SIP-панелей, ДВП, ДСП, МДФ, ГКЛ, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей. Подходит для наружных и внутренних работ.
Состав	Стирол-акриловая дисперсия, армирующие волокна, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.
Плотность	1,3-1,4 г/см ³ при 20°C.
Цвет	Белый
Блеск покрытия	Матовый
Область применения	Предназначена для предварительной и финишной окраски OSB-плит, SIP-панелей, ДВП, ДСП, МДФ, ГКЛ, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей. Подходит для внешних и внутренних работ.
Температура применения	От +10°C, относительная влажность воздуха менее 70%.
Инструмент	Кисть, валик, распыление.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Покраску производить при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C и влажности не более 75%.
Рекомендации по нанесению	Перед применением краску-грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. Плиты OSB не шлифовать перед окрашиванием. Недопустимо нанесение краски-грунта при неблагоприятных атмосферных условиях. Краску-грунт наносить методом пневматического распыления, кистью или валиком, на подготовленную сухую, чистую поверхность. Рекомендуем наносить краску-грунт в 2 слоя внутри помещений, в 2-3 слоя - снаружи, тщательно прокрашивая все неровности OSB-плит, а также торцы.
Разбавление	Водой, допускается: <ul style="list-style-type: none">• для грунтования - допускается разбавление водой до 30% от общего объема, в зависимости от впитывающей способности поверхности,• для финишного окрашивания - допускается, но не более 10% от общей массы краски.
Расход	150 г/м ² , на однослойное покрытие. Рекомендуется наносить на поверхность не менее двух слоев. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C не более 1 часа. Набор прочности через 7 дней, исходя от условий нанесения.
Колеровка	Универсальными колерными пастами Ticiana Mix, но не более 10% от массы краски.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.
Транспортирование и хранение	Краску-грунт транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Краску-грунт в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. Морозостойкость при -30°C – не более 5 циклов. При хранении возможен набор вязкости, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски-грунта по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3; 7; 14 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!