

**ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА «ОРЕОЛ»****ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ (С ОТВЕРДИТЕЛЕМ)
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ для внутренних работ**

ТУ 2311-122-05744283-2005

Область применения

Применяется для защитного и декоративного окрашивания паркетных, деревянных полов и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений.

Свойства

Быстро сохнет, обладает высоким блеском. Обладает хорошими декоративными и высокими механическими свойствами. Лак глубоко проникает в древесину и подчеркивает ее текстуру. Устойчив к истиранию, воздействию воды и бытовых моющих средств.

**Рекомендации
по применению**

Приготовление лака: Перемешивая полуфабрикат лака, добавить в него отвердитель - из расчета 110 г отвердителя на 1 кг полуфабриката лака. Тщательно перемешать до получения однородной массы.

Лак использовать в течение восьми последующих часов

Инструкция по применению: Лак наносить тонким слоем на очищенную от загрязнений, отшлифованную, при необходимости зашпатлеванную поверхность кистью или валиком. Для достижения более высокой степени глянца поверхности рекомендуется нанесение лака в два-три слоя. Второй и третий слои лака наносить после высыхания предыдущего слоя с интервалом от 3 до 5 ч.

Инструменты очищать уайт-спиритом или другим растворителем сразу после использования.

Расход

На однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² требуется от 50 до 58 г лака (1кг на поверхность площадью 15 м²). Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания

При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)%:

- до степени 3 в течение 3 ч;

- полное высыхание, поверхность готова к эксплуатации через 24 ч после нанесения последнего слоя лака.

При повышении влажности и понижении температуры окружающего воздуха до (10-15) °С время высыхания может увеличиваться в два-три раза.

Состав

Алкидная смола, растворитель, отвердитель, добавки, повышающие стойкость к истиранию и царапанию.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Утилизация

Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Для полуфабриката лака (компонент А): Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит: уайт-спирит, ксилол.

Для отвердителя (компонент Б): Опасно. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Содержит: кислоту соляную, п-бутанол.



Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение. Вредно для водной среды. Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, в недоступных для детей местах, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.