



<b>Наименование:</b>	Отбеливатель для древесины
<b>Состав:</b>	Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
<b>Расход:</b>	50-100 г/м <sup>2</sup>
<b>Способ нанесения:</b>	Наносить с помощью кисти, валика с синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства. Все используемые при работе оборудование должно быть изготовлено из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием. Обесцвечивание происходит в течение от 1 до 12 часов. Перед отбеливанием рекомендуется проводить обессмоливание древесины хвойных пород, а также пробное нанесение состава на небольшой участок древесины. После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора. Перед окрашиванием любыми ЛКМ смывка обязательна.
<b>Время высыхания:</b>	24 часа при температуре 16°C – 20°C и влажности 60%. Рекомендуется проводить работы при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой заводской таре в прохладном месте. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении средства до -10°C и ниже возможного выпадения осадка, который растворяется при повышении температуры. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Срок годности 9 месяцев с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2499-066-98536873-2011