

Инструкция по применению биозащитного состава «БАРЬЕР-ОБ»

Комплексный препарат «БАРЬЕР-ОБ» предотвращает тление или возгорание древесины и защищает ее от насекомых-древоточцев, плесени и других грибов. Обеспечивает I (высшую) группу огнезащитной эффективности.

«БАРЬЕР-ОБ» отвечает высоким требованиям экологической безопасности. Он специально создан для использования в жилых помещениях, в отсутствие атмосферных воздействий. Это позволило использовать только максимально безопасные для здоровья человека компоненты. Препарат не рекомендуется использовать для наружных работ, однако внутри помещений или под навесом (в местах, защищенных от осадков и влаги) покрытие сохраняет огнебиозащитные свойства не менее 4-х лет.

Свойства

- в несколько раз уменьшает горючесть древесины;
- препятствует нагреванию поверхности древесины до точки воспламенения;
- при возгорании образует плотную пленку, перекрывающую доступ воздуха;
- уменьшает выделение угарного газа;
- замедляет процесс горения;
- защищает от насекомых-древоточцев, плесени и других грибов;
- способствует сохранению качества древесины в течении длительного времени.

Область применения

Огнебиозащитный раствор «БАРЬЕР-ОБ» используют как внутри помещений или под навесом для защиты деревянных конструкций (таких, как стены, перекрытия, балки, стропила, лаги пола, обшивка, перегородки, перила, садовая мебель и т.д.) из бруса, вагонки, досок и других пиломатериалов.

Преимущества

- есть в бесцветном и в тонированном варианте;
- равномерно пропитывает поверхность;
- прошел испытания качества, есть сертификат соответствия.
- срок действия огнебиозащитных свойств покрытия в зависимости от условий эксплуатации составляет не менее 4-х лет (протокол испытаний №9-МЛ от 14.01.2004г.).

Способ применения

Поверхность древесины, подлежащая обработке, должна быть очищенной от старой краски, не иметь масляных и битумных пятен. Состав наносят кистью, валиком или распылителем в 2 — 3 слоя с перерывом в 20 минут. Обработку ведут при температуре не ниже +5 °С. Допускается нанесение состава на влажную древесину.

Расход

На I группу огнезащиты-600 гр / кв.м. (3 слоя), на II группу огнезащиты — 350 гр / кв.м. (2 слоя), между нанесением слоёв выждать около 20 мин (до полной впитываемости состава, но не высыхания).

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. После замораживания состав не теряет заявленных свойств. Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.