

# Faktura™

## ЛАК ФАКТУРА ЯХТНЫЙ



- ✓ Специальный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от разрушения и пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей на древесину
- ✓ Атмосферостойкий. Стойкий к пресной и морской воде
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

### Краткая аннотация

<b>Фасовка</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Банка 0,7 л</li><li>– Ведро 2,7 л</li></ul>	<b>Нормативная документация:</b> ТУ 2311-037-49404743-2007
<b>Назначение</b> <p><i>Быстросохнущий уретан-алкидный яхтный лак ФАКТУРА™ для внутренних и наружных работ для защиты и декоративной отделки деревянных строений и надводных частей лодок и яхт, не имеющих постоянного контакта с водой, а также для любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений зданий типа А, Б, В, в том числе детских, спортивных, жилых и общественных, предприятий пищевой отрасли, где не требуется специальный режим влажной дезинфекции. Предназначен для сложных эксплуатационных условий, стойкий к атмосферным воздействиям (осадкам, солнечному излучению, перепадам температур), к временному контакту с пресной и морской водой.</i></p>	<b>Пригодные подложки:</b> <p>для деревянных строений и надводных частей лодок и яхт, не имеющих постоянного контакта с водой, а также для любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и фасадные элементы, ограды, скамьи, наличники, садовая мебель, оконные рамы) и внутри помещений (двери, потолки)</p>

<p><b>Применение</b></p> <p>На всех этапах окрашиваемая поверхность должна быть сухой (с влажностью не более 20% перед первичным нанесением).</p> <p>1. Новую деревянную поверхность очистить от грязи, пыли, при необходимости зашкурить шлифовальной шкуркой, пыль удалить.</p> <p>Новую деревянную поверхность, эксплуатируемую в атмосферных условиях или в условиях повышенной влажности, рекомендуется предварительно обработать Грунт-пропиткой FAKTURA™.</p> <p>2. Ранее окрашенную лаком деревянную поверхность очистить от непрочного держащегося старого покрытия, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния для улучшения адгезии, пыль удалить.</p> <p>3. Неровности деревянной поверхности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву.</p> <p>Перед применением Лак перемешать. Лак готов к нанесению без дополнительного разбавления растворителем. <b>Наносить</b> кистью, валиком для лака, краскораспылителем (только для глянцевого) равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) спокойными движениями <b>в 2-3 слоя</b> при температуре выше + 5°C. При использовании распылителя лак разбавить уайт-спиритом до удобной для нанесения консистенции. Для получения идеального результата после высыхания первого слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. Окрасочные работы не проводить при прямом воздействии солнечных лучей или во влажную, холодную и ветреную погоду.</p>	<p><b>Расход:</b></p> <p>На однослойное покрытие – <b>1 л до 13 м<sup>2</sup></b> в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.</p>
<p><b>Колеровка</b></p> <p>Колеруется на специализированном оборудовании по каталогам цветов для лаков</p>	<p><b>Время высыхания</b></p> <p>При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – <b>8 часов (каждый слой)</b>, до готовности к эксплуатации – 48 часов, полный набор свойств – 5 дней.</p> <p>При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше</p>
<p><b>Разрешительная документация:</b></p> <p>1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
<p><b>Гарантии производителя:</b></p> <p>Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.</p>	

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид в таре	Однородная жидкость
Цвет пленки	Бесцветный
Внешний вид покрытия	Ровное, гладкое, без посторонних механических включений, кратеров, морщин
Цвет по йодометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> не темнее	60
Массовая доля нелетучих веществ, %	46-50
Блеск покрытия по блескомеру БФ-5 (с геометрией освещений 45°/45°), ед., не менее	Для глянцевого — н/м 50 для матового — н/м 11 для полуматового — 12-28
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с D сопла 4 мм при t (20±2)°C, с	70-120
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°C и влажности (65±5)%, ч	4
Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) при t (20±2)°C, отн. Единицы, не менее	0,20
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: - воды	48

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности</b></p> <p>Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. После окончания работ проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>	
<p><b>Транспортировка и хранение</b></p> <p>Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить.</p> <p>Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30°С до +30°С.</p>	<p><b>Состав:</b></p> <p>уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-фильтр</p>

Производитель

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: [kraski@yarkraski.ru](mailto:kraski@yarkraski.ru), yarkraski.ru