



ЭМАЛЬ
МАТОВАЯ
АКРИЛОВАЯ

- ✓ Обладает высокой прочностью, во до- и атмосферостойкостью
- ✓ Хорошая адгезия к большинству поверхностей
- ✓ Стойкость к мытью (выдерживает до 15 000 проходов щеткой)
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Экологичность

Краткое описание	Высококачественная водоразбавляемая эмаль для внутренних и наружных работ на основе акриловой дисперсии изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch. Обеспечивает гладкое, ровное, матовое покрытие с высокой степенью белизны, устойчивое к воздействию атмосферных явлений и ультрафиолетовому излучению.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок.
Цветовая гамма	Белый
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски зданий и сооружений, деревянных, кирпичных, бетонных оштукатуренных и других поверхностей, старых, предварительно загрунтованных, но не глянцевых оснований.
Срок службы покрытия	7 лет
Температура применения	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены с поверхности. Возможно нанесение на старую масляную или глифталевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной бумагой и предварительным грунтованием грунтовкой по старой краске.
Нанесение покрытия	Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем с соблюдением времени межслойной сушки. Рекомендуется наносить эмаль равномерным тонким слоем во избежание шагрени.
Рекомендуемое количество слоев	2 и более слоев
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5% к объему эмали.
Расход	Средний расход на один слой - 120-150 г/м ² на один слой в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния и предварительной подготовки.
Время высыхания	Время высыхания между слоями при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 1 час. Полное высыхание - 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
Колеровка	Возможна колеровка вручную универсальными колерами Tiscala Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Акриловую эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение эмали при температуре до -30°C не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5 циклов размораживания-оттаивания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение и появление осадка, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. В процессе работы с эмалью применять защитные перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Эмаль не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1 кг, 5кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!