

**Высокая производительность**  
- до 14 м<sup>2</sup> на литр

**Высокая укрывистость, матовое**  
**моющееся покрытие**

**Устойчивость цветов**

**Обеспечивает «дыхание» стен**

## ОПИСАНИЕ

Primalex Inspiro это уникальная концепция современных и тонченых цветовых оттенков для придания гармонии интерьеру. Инновационная технология позволяет получить высокопрочное и устойчивое к царапинам покрытие, чрезвычайно долго сохраняющее цвет, отличающееся превосходными эксплуатационными параметрами и высокой эффективностью. Все это является предпосылкой для достижения идеального результата и создания чарующей атмосферы.



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Краска универсального применения для всех общеизвестных поверхностей, таких как, штукатурки, бетон, гипс, обои из древесной стружки, гипсокартонные плиты, гипсокартонные листы и другие материалы в жилых и коммерческих помещениях: жилые комнаты, офисы или переговорные.



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, окрашенные эмульсионными красками, очищаются путем промывки водой с добавлением моющих средств, например мылом для краски. Удалите остатки старых покрытий и вымойте лоснящиеся участки водой с мылом. Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой, сухой, твердой, свободной от пыли, отслаивающихся участков и трещин. Свежую штукатурку и необработанные поверхности с повышенными абсорбирующими характеристиками (гипс, гипсокартонные плиты) необходимо загрунтовать подходящим грунтом глубокого проникновения. Свежие цементно-известковые штукатурки следует окрашивать через 3-4 недели после нанесения.



### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Тщательно перемешайте краску в контейнере. Возможные наплывы красителей на поверхности краски являются естественной особенностью продукта. Не добавляйте дополнительные ингредиенты. Необходимый для работы объем краски определяется количеством квадратных метров, подлежащих обработке, спецификой поверхности и показателем среднего расхода материала. Если для окрашивания поверхностей в одном и том же помещении будет использоваться более одной упаковки краски, перед началом работ следует смешать краску из разных упаковок.



### НАНЕСЕНИЕ

Краска легко наносится кистью или валиком. Возможно нанесение с помощью краскопульта.

### Параметры при распылении с помощью безвоздушного краскопульта:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Сопло:       | 0,015"– 0,017"        |
| Давление:    | 170 bar               |
| Ось сопла:   | 40-50°                |
| Разбавление: | водой максимум на 5 % |



При использовании валика, не заполняйте малярную ванночку чрезмерным количеством краски. Убедитесь, что валик покрыт равномерным количеством материала. При использовании кисти тщательно обмакивайте кисть в краске. Наносите материал умеренно и равномерно, избегая излишней толщины. При необходимости разбавить водой на макс. 5% от объема краски. Периодически размешивайте разбавленную краску во время работы. Рекомендуемое количество слоев 1-2. Нанесите второй слой после высыхания первого. Наносить при температуре воздуха и поверхности от +5 до + 25 ° С. Оптимальная температура для применения в помещении составляет от + 10 ° С до + 30 ° С и максимальной влажности 70%. Минимальная температура окрашиваемой поверхности + 5 ° С. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время окрашивания и высыхания покрытия, но не допускайте сквозняков.



### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Уровень влажности и температура значительно влияют на время высыхания и интервал, который необходимо выдержать до нанесения второго слоя. При более высокой влажности и более низкой температуре время сушки увеличивается. При температуре + 23 °С и относительной влажности до 65% поверхность можно окрашивать следующим слоем краски через 2-3 часа. Полное высыхание – через 28 дней с момента нанесения финишного слоя. Не используйте агрессивные моющие средства или интенсивную чистку при очищении окрашенной поверхности, т.к. это может повредить лакокрасочное покрытие.



### ОЧИЩЕНИЕ

Перед очищением удалите как можно больше продукта из оборудования и с инструментов. Плотнo закройте крышку контейнера с краской. Непосредственно после окончания работы очистите оборудование и инструменты теплой водой с мылом, тщательно промывая водой. В некоторых случаях местные органы власти имеют специальные средства для утилизации отработанных материалов. Не допускать попадания в стоки и водные ресурсы.



#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Во избежание риска утечки и в рамках соблюдения правил безопасности всегда храните и перевозите контейнеры с краской в вертикальном положении. Хранить в вертикальном положении, в сухом прохладном месте, вдали от источников нагрева, возможных источников возгорания, не допуская попадания прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °C до + 25 °C в недоступном для детей месте. Не допускать замораживания.

При хранении в соответствии с предписаниями в закрытой таре продукт сохранит свои полезные характеристики, как минимум, до даты, указанной на упаковке.

Срок годности 3 года в невскрытой заводской упаковке.



#### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подробная информация о здоровье и безопасности доступна в Паспорте безопасности, который можно найти и скачать на нашем сайте [www.primalex.eu](http://www.primalex.eu).



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ПЛОТНОСТЬ (гр/см <sup>3</sup> )   | 1,6                      |
| СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО В-ВА (%)        | 50                       |
| УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ | класс 3 (EN 13300)       |
| РАСХОД в 1 слой                   | до 14 м <sup>2</sup> / л |

#### ДОСТУПНОСТЬ

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ЦВЕТ            | готовые цвета                   |
| ФИНИШНЫЙ ЭФФЕКТ | матовый                         |
| ФАСОВКИ         | 0,04л (тестер), 1 л, 2,5 л, 5 л |