



ЭМАЛЬ ДЛЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ Образует белоснежное прочное глянцевое/матовое покрытие.
- ✓ Придает поверхности защитные свойства и красивый внешний вид.
- ✓ Обладает отличной укрывистостью и высокой степенью белизны.
- ✓ Маскирует мелкие дефекты поверхности.
- ✓ Удобно наносить.

Краткое описание

Эмаль акриловая для эмалированных поверхностей OLECOLOR предназначена для ремонта поверхностных повреждений ванн, как акриловых, так и эмалированных, стальных и чугунных, а также для заделки выбоин, сколов и трещин в раковинах, умывальниках, ваннах, на холодильниках, стиральных машинах, инструментах и других предметах, покрытых эмалью. Эмаль изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.

Состав

Акриловая смола, пигменты, революционные добавки, летучие органические растворители.

Цвет

белый

Блеск

матовый/глянцевый

Область применения

Эмаль предназначена для устранения повреждений, царапин, сколов эмали ванн, раковин и других металлических поверхностей.

Тип растворителя

Р-4, орто-ксиол.

Температура применения

Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +10°C.

Инструмент

Наносить небольшой кисточкой (кисть прилагается)

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

Нанесение покрытия

Перед применением эмаль тщательно встряхнуть. Наносить небольшой кисточкой (кисть прилагается). Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности, не ниже +10 °C.

Рекомендации по нанесению

Наилучший результат достигается наложением двух тонких слоев эмали с промежуточной сушкой не менее 30 минут.

Рекомендуемое количество слоев

2 и более слоев

Разбавление

Покрытие готово к применению.

Расход

на однослойное покрытие составляет 65-70 г/м².

Время высыхания

«до отлипа» при температуре +20 °C не более 2 часов, окончательное отверждение покрытия - не более 24 часов.

Очистка инструмента

После завершения работ инструмент промыть орто-ксиолом.

Срок годности

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Транспортирование и хранение

Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. Осадок и расслоение не является браком.

Меры предосторожности, утилизация

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Применять индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки. Избегать попадания эмали в глаза и на кожу. При попадании в глаза, промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. После использования эмали по назначению, тара с остатками продукта и ветошь, должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.

Фасовка

3.0л

Качество продукции обеспечивается системой менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!