

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ГРУНТ-ЭМАЛИ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ 3 в 1 МОСКВИЧКА

Первым этапом работ с алкидно-уретановой эмалью является очищение поверхности. Если вы собираетесь наносить эмаль на металлическую поверхность, освободите ее от следов коррозии (насколько это возможно), а также пыли, грязи, ржавчины, жира. Удалите с поверхности остатки отслаивающегося покрытия, если поверхность ранее была окрашена. Затем необходимо высушить поверхность и обезжирить ее.

Учитывая, что алкидно-уретановая эмаль является продуктом 3 в 1, можно проводить работы по окрашиванию без предварительного грунтования. В этом случае требуется 3-х слойное нанесение эмали на поверхность.

Окрашивание производится при температуре от 5°C до 30°C. Эмаль перед применением нужно тщательно перемешать, а при необходимости разбавить до рабочей вязкости. Разбавителем для алкидно-уретановой эмали могут служить ортоксилол. Нанесение возможно любым удобным способом: с помощью кисти, валика, а также методом распыления. Алкидно-уретановая грунт-эмаль очень удобна в нанесении — она не образует потеков, не капает и не разбрызгивается. В идеале эмаль рекомендуется наносить на поверхность в 3 слоя, минимум в 2.

Расход алкидно-уретановой эмали составляет от 110 до 180 граммов на 1 квадратный метр поверхности. Время высыхания — 2 часа при температуре 20°C. Внешний вид поверхности после высыхания эмали — ровное, однородное, гладкое покрытие без морщин и оспин.