



## TESORO

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЛЕСКА

Используется для декоративного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке другими покрытиями, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Может использоваться для декорирования элементов интерьера и подделок.

### Свойства

- Образует гладкое водостойкое покрытие.
- Не требуется финишная обработка.
- Выпускается в нескольких цветах.
- Содержит антисептические добавки, которые предотвращают порчу эмали.
- Проста в нанесении.
- Высокая укрывистость.
- Экологически чистый продукт, не имеет запаха.

### Область применения

Серия акриловых эмалей на водной основе, предназначена для нанесения на различные основы при выполнении внутренних работ. Применяется при декоративном окрашивании кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Может использоваться для декорирования элементов интерьера и подделок.

### Цвет/ блеск

золото, оксид железа, серебро / silver, antique gold, light gold, bronze

### Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений, вымыть водой с мылом. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить, поверхность загрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe.

### Система покрытия

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Tesoro</b> Эмаль акриловая с эффектом металлического блеска	наносится шпателем, кельмой, валиком, морской губкой, аппликатором, краскопультом	55 до 230 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от состояния, структуры и типа окрашиваемой поверхности	Время межслойной сушки 6-8 часов.

### Инструмент

Шпатель, кельма, валик, морская губка, аппликатор, краскопульт. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

1. Перед применением эмаль тщательно перемешать. В случае, если эмаль подверглась заморозке – разморозить, при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки.
2. Наносить краскораспылителем, шпателем, кельмой или валиком в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль грунтом Primer Ticiana Deluxe или водой, но не более 5%. Не рекомендуется наносить продукт при температуре ниже +7°C.
3. При нанесении в 1 слой достигается лессирующий эффект – цвет подложки будет слегка заметен; если есть необходимость «укрыть» подложку полностью, рекомендуется наносить эмаль в 2 слоя.
4. С помощью эмали "Tesoro" легко сделать акцент в интерьере - выделить часть стены или зонировать пространство. При декорировании отдельных элементов рекомендуется соседние участки закрыть малярным скотчем во избежание попадания на них мелких брызг.
5. Наиболее выразительный эффект получится при нанесении материала на более темные цвета.

### Время высыхания

Время высыхания: на отлип - 2ч. Полное высыхание-24 часа при температуре +20°C и нормальной влажности. Последующие слои наносить через 6-8 часов, при понижении температуры время высыхания увеличивается.

### Состав

Вода, акриловая дисперсия, реологические добавки, пигмент, наполнитель.

### Хранение и транспортировка

Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование эмали при температуре краски до -30°C, но не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании эмали в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

ТУ 2316-006-47800877-06

### Фасовка

0,4л

### Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)