



PROFIWOOD ЛАК-АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН влагостойкий полиакриловый СТО 05744283-081-2011

Область применения

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри бань, саун в условиях высоких температур и циклического увлажнения. Обеспечивает долговременную защиту от гниения, дереворазрушающих, деревоокрашивающих и плесневых грибов. Применяется для обработки стен, потолков, скамей, дверей, перегородок, обшивок и других строганных, пиленых или бревенчатых деревянных поверхностей в раздевалках, парильных, моечных (кроме полка и пола).

Свойства

Не препятствует естественному «дыханию» древесины. Образует защитное покрытие с повышенной влагостойкостью. Образует водо- и грязеотталкивающее «дышащее» покрытие. Увеличивает срок службы древесины.

Рекомендации по применению

Наносить на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. Для наилучшего декоративного эффекта и равномерной впитывающей способности - поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Перед применением тщательно перемешать. Лак-антисептик не следует смешивать с органическими растворителями. Наносить на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2-3 слоя. Последующие слои наносить не ранее, чем через 20 минут после нанесения предыдущего слоя. Выполнять работы по обработке древесины следует при температуре воздуха от плюс 15 °С до плюс 35 °С и относительной влажности (65±5) %. После окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем вдоль древесных волокон.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на поверхность площадью от 14 до 16 м². Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 1 ч. Эксплуатационная готовность наступает через 3 суток.

Состав

Полиакриловая дисперсия, воск, вода, специальные добавки.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.

Меры предосторожности

Лак-антисептик не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании лака-антисептика в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.