



ЛАК ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
для пола и паркета
для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ Подчеркивает фактуру древесины
- ✓ Легко наносится
- ✓ Повышенная твердость покрытия
- ✓ Устойчивость к истиранию и появлению царапин
- ✓ Срок службы покрытия - не менее 5 лет.

Краткое описание	Лак создает высококачественное покрытие, подчеркивающее рисунок древесины. Легко наносится, после высыхания образует ударопрочное покрытие, устойчивое к истиранию и появлению царапин.
Состав	Лак представляет собой раствор уралкидной смолы в органических растворителях, содержащей транспортные пигменты стойкие к УФ-излучению, антисептические добавки с добавлением сиккатива.
Цвет	тик, палисандр, красное дерево, графит, белый
Блеск	матовый
Область применения	Лак предназначен для защитно-декоративной обработки деревянных полов, паркета, лестниц, межкомнатных дверей и других деревянных поверхностей.
Срок службы покрытия	не менее 5 лет
Температура применения	Наносить лак при комнатной температуре от +5°C до +25°C, по возможности, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и пыль от шлифовки удалить. По новой и старой поверхности, предварительно очищенной и подготовленной. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным для грунтовочного слоя не более 30% у/спирита к объему в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины. После обработки грунтовочным слоем, необходимо подождать не менее 24 часов для полного высыхания грунтовочного слоя и затем провести межслойную шлифовку.
Нанесение покрытия	Наносить лак при температуре от +5°C до +25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей, при помощи кисти, валика или краскораспылителя в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины. При нанесении лака в 2 слоя и более, межслойную шлифовку проводить при необходимости по истечении 24 часов после нанесения последнего слоя.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных поверхностей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Готов к применению, разбавление не требуется. Возможно разбавление в случае необходимости грунтования поверхности.
Расход	на однослойное покрытие 80-100 мл/м ² .
Время высыхания	при температуре +20°C – 6,5 часов. Окончательный набор твердости покрытия происходит через 5 суток. При более низкой температуре, время промежуточной и окончательной сушки увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Расслоение и осадок не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Токсичен! Избегать попадания на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака на кожу - смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Работая с краскораспылителем, необходимо применять средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При проведении работ обеспечить хорошую вентиляцию. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. После использования лака по назначению, тара с остатками продукта и ветошь должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,8л, 2,7л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru