



# goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

## КРАСКА ВЫСОКОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ GOODHIM EXPERT MIRENA

### Назначение и область применения:

КРАСКА ВЫСОКОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ GOODHIM EXPERT MIRENA предназначена для нанесения на обои, оштукатуренные, бетонные, гипсовые, деревянные поверхности внутри помещений.

### Основные свойства:

- Выдерживает многократную влажную уборку с применением моющих средств.
- **Прочность:** имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям, ДСП, ДВП, обоев под покраску.
- **Антисептические свойства:** специальный состав препятствует образованию на окрашенной поверхности мхов и водорослей.
- **Образует паропроницаемое покрытие (дышащая способность):** обеспечивает правильный воздухо- и влагообмен.
- Долговечность: **покрытие имеет длительный срок службы.**
- **Высокая укрывистость.**
- **Устойчивость к влажному истиранию:** 2 класс по DIN EN 13300
- **Цвет:** белый. Белизна не менее 93%.
- **Запах:** без запаха.

### Способ применения:

1. Поверхность должна быть сухой и чистой. Трещины, выбоины, неровности поверхности выровнять шпатлевкой с последующей шлифовкой. Тщательно удалить пыль.

2. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовками GOODHIM: Впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - ГРУНТОМ АКРИЛОВЫМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ GOODHIM Зараженные грибком и плесенью поверхности перед покраской необходимо покрыть ПРОПИТКОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОСНОВАНИЙ (АНТИПЛЕСЕНЬ) GOODHIM AP.

3. Тщательно перемешать перед использованием! Если требуется разбавление, то можно добавить воду (не более 5%).

4. Наносить тонким слоем при помощи плоской кисти, валика для воднодисперсионных красок или краскопульт. Оставить высыхать на 1 час. Второй слой наносится аналогично.

5. Оптимальная температура при нанесении не ниже +7°C. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

6. **Время полного высыхания:** 24 ч.

7. **Расход краски** 10-12 м<sup>2</sup>/л (на один слой), в зависимости от типа основания и его впитывающей способности.

8. **Внимание!** Обязательно следите за чистотой инструмента, избегайте подсыхания материала в ведре. Защищайте материал от засорения.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



**Очистка инструмента:**

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

**Упаковка и фасовка: Пластиковое ведро 0,9л/1,4кг, 2,4л/3,72кг, 9л/14кг.**

**Хранение и транспортировка:**

Срок хранения 24 месяцев в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «Морозостойкая» - допускается транспортировка при температуре до -25°C. При замерзании продукта оттаивание производить при комнатной температуре естественным путем. После оттаивания продукт сохраняет все свои свойства.

**Меры безопасности:**

Необходимо проводить работы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов: очки, перчатки, респиратор. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу - сразу промыть загрязненный участок обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Беречь от детей!

Класс опасности 4 (Малоопасная) по ГОСТ 12.1.007-76.

**Состав:**

Латекс акриловый, диоксид титана, наполнители, загуститель, технологические добавки, вода. Продукт сертифицирован.

**Произведено: по ТУ 2316-003-03856078-2016**