

# PROFILUX Грунт Бетонконтакт

Грубодисперсный акриловый грунт  
для внутренних и наружных работ



## Описание продукта

<b>Назначение</b>	Для грунтования гладких, плотных, не впитывающих влагу оснований – монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, плитки - при внутренних и наружных работах, перед нанесением гипсовых или гипсово-известковых штукатурок, а также перед нанесением сухой штукатурки, а также для обработки покрытий перед укладкой на них новой керамической плитки на модифицированные цементные клеевые смеси.
<b>Свойства</b>	Готовая к употреблению грунтовка с хорошей проникающей способностью и хорошими связующими свойствами. Проникает в рабочую поверхность, образуя защитную пленку. Укрепляет пористые и непрочные поверхности. Улучшает сцепление отделочного материала с поверхностью. Имеет хороший коэффициент адгезии. Стойкий к воздействию щелочей. Образует шероховатую поверхность, легко наносится. Образует паропроницаемое покрытие.
<b>Цвет</b>	Розоватый для лучшего контроля нанесения
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	Не менее 60%
<b>Плотность</b>	1,1-1,2 г/см <sup>3</sup>
<b>Состав</b>	Синтетическая дисперсия, кварцевый песок, присадки, консервант
<b>Разбавитель</b>	Не разбавлять
<b>Фасовка</b>	2,5кг; 6кг; 12кг

## Нанесение

<b>Подготовка</b>	Поверхность перед покрытием должна быть сухой, чистой и прочной, не иметь загрязнений и разделительных веществ (мел, известь, песок). Отслаивающиеся старые покрытия удалить. Новые цементные и известково-цементные штукатурки обрабатывать не ранее, чем через 3 недели.
-------------------	--

<b>Нанесение</b>	<p>Перед применением грунт перемешать. Продукт готов к применению, наносится не разбавляя. В зависимости от впитывающей способности основания наносить в один или два слоя кистью, валиком с цигейковой «рубашкой» или краскораспылителем. При распылении можно разбавить грунт небольшим кол-вом воды (макс. 1л воды на 20 кг грунта). Применять при температуре не ниже +5°C.</p> <p>При снижении температуры и повышении влажности воздуха время сушки следует увеличить. Нанесение последующих материалов производить только после полного высыхания грунта. После отверждения бетонконтакта необходимо как можно быстрее наносить штукатурку из-за возможной строительной пыли, которая садится на грунтовку.</p>
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскопульт.
<b>Очистка инструмента</b>	Не полностью схватившийся грунт можно отмыть водой с мылом. Брызги лучше всего удалить еще в свежем состоянии водой. Удаление высохшей грунтовки возможно только механическим способом.
<b>Расход</b>	В зависимости от впитывающей способности поверхности до 5м <sup>2</sup> /кг.
<b>Время высыхания</b>	При комнатной температуре и нормальной влажности- 1 час. Полное высыхание 12 часов. При прохладных температурах время высыхания покрытия, соответственно, увеличивается.

## Примечания

<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до 30°C. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня производства.
<b>Меры предосторожности</b>	Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Покрытие после высыхания безвредно для организма человека. Беречь от огня!

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert Polilux**

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Telefon +7 495 221 66 66 •

E-Mail: info@profilux.ru

[www.profilux.ru](http://www.profilux.ru)

Техническая информация от Май 2017