



ЭМАЛЬ

PF-115

алкидная

- ✓ качественная эмаль соответствует требованиям ГОСТ
- ✓ содержит специальные сиккативы, благодаря которым пленка эмали быстро и равномерно высыхает
- ✓ образует покрытие с высокой твердостью
- ✓ светостойкие пигменты в составе предотвращают выгорание покрытия

Краткое описание	Качественная алкидная эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
Тип работ	внутренние, наружные
Цвет	бежевый, белый, супербелый, бирюзовый, вишневый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, кремовый, оранжевый, салатный, светло-голубой, серый, синий, чёрный, чёрный матовый, шоколадный, ярко-зелёный, светло-фиолетовый, морская волна, розовый, зеленое яблоко
Блеск	глянцевый
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непорочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления, валиком или кистью на подготовленную сухую, чистую поверхность. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	уайт-спирит (нефрас С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.
Расход	Расход эмали на однослойное покрытие от 100 г/м ² в зависимости от цвета и способа нанесения
Время высыхания	при температуре (20±2)°C до степени III - 14 часов, полное высыхание 24 ч. Набор прочности - 2дня.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении пропитанные эмалью тряпки, ветошь. После использования эмали по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	0,5; 0,8; 1,8; 2,7; 4кг(супербелый), 5; 10; 20; 50кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru