



eskarо

Жизнь полна красок

Moda 2

Глубокоматовая краска для стен и потолков



- ✓ Белоснежная
- ✓ Глубокоматовая
- ✓ Визуально скрывает небольшие дефекты поверхности
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений



Описание	
Свойства	<p>Акриловая краска для стен и потолков</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Обладает высокой адгезией к основанию✓ Класс износостойкости к истиранию – III по DIN EN 13300✓ Устойчива к влажному протиранию без применения абразивных моющих средств✓ Обладает высокой адгезией✓ После высыхания образует абсолютно матовое покрытие (степень блеска 2), скрывающее погрешности нанесения и неровности поверхности✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений✓ Экологичная, содержание ЛОС соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE
Назначение	Окраска стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для внутренних работ.
Типы поверхностей под окраску	Гипсокартонные плиты, бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, ДВП, ДСП, а также поверхности ранее окрашенные акриловой краской.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none">✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавляемых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений.✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений✓ 3 класс износостойкости по DIN EN 13300
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, жира и отслаивающихся элементов. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



	обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены. Оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности должны быть полностью просохшими.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	Белая. Колеруется по системе Eskarocolor.
Разбавление	Допускается разбавление водой, не более 10% от общего объема краски.
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами ТМ Auga. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
Расход	10-13 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может понадобиться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%. При уменьшении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Полноценный набор свойств краски происходит через две недели после выкрашивания.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, пульверизатор.
Очистка инструментов	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом.
Состав	Акриловый сополимер, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C.
Меры предосторожности	Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. Беречь от детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Пустую очищенную тару утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,22 кг/л.
Объем/масса	0,9 л(1,1кг) – 2,7 л(3,3кг) – 9 л(11,0кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

