



CERTA®

CERTACOR®

Siana®

Россия, 429950, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 75М
Тел./факс (8352) 37 07 36
e-mail: mail@certa.ru
www.certa.ru

Сертификат №914

Наименование:

Эмаль антикоррозионная термостойкая «CERTA»

Вес партии: тн	Партия №	Дата изготовления:
2,1	2107-914	21.07.2021

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 2312-001-49248846-2000	Факт.по анализу
Цвет покрытия эмали : -серебристый, серебристо-серый, белый, черный, графит, антрацит - серый, красный, ярко-красный, желтый, зеленый, салатовый, синий, голубой, морская волна, коричневый, красно-коричневый, терракот, защитный, бежевый, оранжевый, медный, золотой.	Оттенок не нормируется. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений установленных, утвержденными контрольными образцами.	Серебристый RAL~9006
2. Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность	соответствует
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре эмали (20,0±0,5)°С, с, не менее	20	41
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30	40,8
5. Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более: -при температуре (20±2)°С -при температуре (150±2)°С	2,0 0,5	2,0 0,5
6. Термостойкость покрытия, ч, не менее:		
при температуре(1200±5)°С для эмали цветов -черный ¹²⁰⁰	2	
-при температуре(1000±5)°С для эмали цветов -черный ¹⁰⁰⁰	2	
- при температуре (900±5)°С для эмали цветов - черный ⁹⁰⁰	2	
- при температуре (800±5)°С для эмали цветов - черный ⁸⁰⁰	5	
- при температуре (750±5)°С для эмали цветов -черный ⁷⁵⁰ , желтый ⁷⁵⁰ , синий ⁷⁵⁰ , медный	5	
- при температуре (700±5)°С для эмали цветов -белый ⁷⁰⁰ , серебристый ⁷⁰⁰ , зеленый ⁷⁰⁰ , коричневый ⁷⁰⁰ , голубой ⁷⁰⁰ , золотой, красно-коричневый, черный	5	5
- при температуре (650±5)°С для эмали цветов -серебристо-серый, красно-коричневый, черный, серый ⁶⁵⁰	5	
RAL- при температуре (600±5)°С для эмали цветов - антрацит, защитный, графит, серебристый	5	
- при температуре (500±5)°С для эмали цветов -зеленый, коричневый, красно-коричневый, терракот	5	
- при температуре (400±5)°С для эмали цветов -белый, серый, желтый, красный, ярко-красный, синий, голубой, морской волны, салатовый, бежевый, оранжевый	5	
7. Адгезия покрытия, баллы, не более	1	1
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,3	0,3
9. Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	40	40
10. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее:		
-воды	100	100
-бензина (нефраса С2-80/120)	72	72
-минерального масла	72	72

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ТУ 2312-001-49248846-2000

Примечание:

1. Допускается изменение вязкости при хранении.

2.Рекомендуемая степень разбавления эмали до рабочей вязкости – не более 10%.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления

Свидетельство о государственной регистрации № RU.21.01.05.015.E.000184.11.11 от 17.01.2011 г

Инструкция по применению размещена на сайте www.certa.ru.

При несоблюдении потребителем требований инструкции производитель не несет ответственность за качество окрашиваемых поверхностей.

Аналитик  Андреева Т.Н.

Начальник ОТК  Мочалова С.В.

