



Наименование:	Лак мебельный полиуретановый
Состав:	Дисперсия уретан-акрилатная, модифицирующие и антисептические добавки, матирующие добавки (для матового).
Описание товара:	<p>Высококачественный водно-дисперсионный однокомпонентный полиуретановый лак с превосходными декоративными и защитными свойствами. Предназначен для декоративной отделки мебели и других деревянных поверхностей внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В). Обладает высокой твёрдостью, стойкостью к истиранию, бытовым пятнам и мытью с использованием моющих средств.</p> <p>Выпускается двух видов: матовый и глянцевый.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • экологичный, без резкого запаха • образует прозрачное твёрдое износостойкое покрытие (не имеет желтизны) • быстросохнущий • благодаря хорошему растеканию, лак легко и удобно наносить • отсутствует блокировка • высокая твёрдость • мокрое истирание (1 класс по DIN EN 13300)
Колеровка:	Колеруется колеровочными пастами ТМ «VGT».
Подготовка поверхности:	Предварительно очищенную поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить пылесосом.
Расход:	10-12 м ² /кг (80-100 г/м ²) - на один слой
Способ нанесения:	наносится кистью, валиком, краскопультom, обливом. Перед нанесением перемешать. Подготовленную поверхность прогрунтовать лаком, разбавленным водой в 1,5 раза. После высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 4 часа поверхность обработать мелкозернистой шлифовальной бумагой. Удалить образовавшуюся пыль. Лак наносить в 2-3 слоя с интервалом не менее 2 часов. Ввиду высокой скорости высыхания, рекомендуется проводить обработку непрерывных участков поверхности за один рабочий проход без перерывов в работе.
Время высыхания:	На отлип 2 часа, до шлифовки - 4 часа, можно ходить через 24 часа, полное отверждение - 5 дней
Сухой остаток:	Не менее 25%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.
Не рекомендуется:	Окраска поверхностей при повышенной влажности и



	температуре ниже +10°C.
Технические условия:	ТУ 2313-005-32998388-2011 с изм. 1,2,3 Лак полиуретановый паркетный.