

ОПИСАНИЕ ИНТЕРЬЕР – воднодисперсионный акриловый лак.

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних работ. Применяется для отделки деревянных поверхностей в интерьерах жилых помещений и офисов.
Подчеркивает текстуру дерева и образует прочное покрытие. Не желтеет со временем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|---|
| ➤ Цвет: бесцветный или тонированный по колерной карте ЗАО «ЭмЛак» | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: 20 |
| ➤ Глянец: полуглянцевый, матовый | ➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м ² : 0,100-0,150 |
| ➤ Разбавитель: вода | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: 44–48 |
| ➤ Плотность, г/см ³ : 1,05–1,10 | ➤ Стойкость к воздействию воды при t 20°C, не менее, ч: 8 |
| ➤ Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ2124 (маятник Б), усл. ед., не менее: 0,2 | |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Лак производится в готовом к применению виде.

- тщательно перемешать;
- для нанесения первого слоя разбавить водой до 5% (20 частей и 1 часть воды);
- для профилактической защиты древесины от гниения и усиления защитных свойств перед нанесением лака рекомендуется обработать поверхность антисептическим составом АНТИПЛЕСЕНЬ;
- поверхность должна быть отшкуренной, сухой, чистой, свободной от жира, воска и пыли;
- наносят на подготовленную поверхность в два-три слоя вдоль волокон древесины с промежуточной сушкой между слоями при температуре (20,0±2) С в течение 1 ч.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура поверхности и воздуха не менее 15°C;
- влажность древесины – 10±2%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Лак ИНТЕРЬЕР пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение лака производят при температуре выше 5°C. Тара с лаком должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>