

Вирі

ООО "КРАСКИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ"

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 159

эмаль ПФ-115

Партия № 89

Цвет

белый матовый RAL 9016

Дата изготовления

май.22

№ п/п	Наименование показателя	ГОСТ	Результат анализа
1	Внешний вид покрытия	после высыхания покрытие должно образовывать гладкую однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений, поверхность; допускается небольшая шагрень.	соответствует
2	Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20±0,5 °С, с	80-120	105
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	49-70	70
4	Степень перетира, мкм	не > 25	25
5	Укрывистость высушенной плёнки, г/м²	30-120	100
6	Время высыхания до степени 3 при 20±2 °С, ч	не > 24	24
7	Эластичность плёнки при изгибе, мм	не > 1	1
8	Прочность плёнки при ударе на приборе типа У-1, см	не < 40	40
9	Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, усл. ед.	не < 0,25	0,25
10	Адгезия плёнки, баллы	не > 1	1
11	Степень разбавления, %	не > 20	20
12	Стойкость покрытия при 20±2 °С к статическому воздействию: – воды, ч – 0,5% раствора синтетического моющего средства, мин – трансформаторного масла, ч	не < 2 не < 15 не < 24	2 15 24

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-76

Начальник ОТК 

Дата

31.08.2022

М.П.

