

Faktura™



ЛАК-АНТИСЕПТИК FAKTURA

- ✓ **Натуральный воск** эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, оседанию грязи.
- ✓ **Транспарентные пигменты** подчеркивают природную красоту фактуры древесины: в отличие от обычных пигментов они не отражают свет, благодаря чему покрытия на их основе более прозрачные, а цвет глубже и ярче
- ✓ **Фунгицид ROCIMA (Швейцария)** защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений
- ✓ **Не препятствует** естественному «дыханию» древесины
- ✓ **Для наружных и внутренних работ**
- ✓ **Не выцветает. Не желтеет.**
- ✓ **Не требует предварительного грунтования**
- ✓ **Серебро (Ag+) – естественный антисептик** дружественный человеческому организму – обеспечивает **здоровый микроклимат** в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов.
- ✓ **Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка**

Краткая аннотация

Фасовка

Нормативная

<ul style="list-style-type: none"> – Ведро 0,9 л – Ведро 2,7 л – Ведро 9 л 	<p>документация: ТУ 2316-003-49417770-2007</p>
<p>Назначение</p> <p><i>Лак-антисептик FAKTURA™ шелковисто-матовый предназначен для декоративной отделки под ценные породы дерева и эффективной защиты деревянных поверхностей внутри помещений, в т.ч. для помещений с высокой влажностью, и для наружных работ. С натуральным воском и ионами серебра (Ag+)</i></p> <p>Мы применяем при производстве данного продукта УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ подготовки раствора до размеров 10-30 нм (Патент № 2497856 Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течении всего срока службы.</p> <p><i>Рекомендован для окраски помещений в детских и лечебных учреждениях. Не требует предварительного грунтования.</i></p> <p><i>Технологичен в работе: легко наносится, не поднимает ворс дерева, без запаха. Покрытие выдерживает многократное мытье. Не выцветает. Не желтеет. Предохраняет древесину от выгорания и растрескивания.</i></p>	<p>Пригодные подложки: деревянных поверхностей внутри помещений (двери, мебель, вагонка, деревянная обшивка стен и потолков, кроме полов) и для наружных работ (элементы фасада, окна). Подходит для помещений с высокой влажностью (кухни, предбанники, ванные комнаты).</p>
<p>Применение</p> <p><i>Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой с влажностью не более 20%.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Новые деревянные поверхности очистить от грязи, пыли, масляных загрязнений. Далее – отшлифовать, пыль удалить.</i> <i>2. Неровности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву.</i> <p><i>Оптимальные условия для окраски — безветренная, теплая, облачная погода с круглосуточной температурой воздуха выше +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не красить при дожде.</i></p> <p><i>Для проверки оттенка рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от количества слоев лака-антисептика, а также от породы, твердости и первоначального цвета древесины.</i></p> <p><i>Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно окрашивать непрерывно от края к краю.</i></p> <p><i>Перед применением Лак-антисептик перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 5%. Наносить равномерным тонким слоем вдоль волокон древесины (по направлению</i></p>	<p>Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 10 м² в зависимости от цвета, впитывающей способности поверхности и способа нанесения.</p>

ворса) кистью, валиком в 1-2 слоя (для наружных работ — в 2-3 слоя). Тщательно обработать торцы.	
Время высыхания При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 1 час (каждый слой). Следующий слой наносить не ранее, чем через 3 часа. При температуре ниже +15°С и относительной влажности воздуха выше 80% допускается увеличение времени высыхания.	
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.	
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Цвет пленки	Бесцветный, беленый дуб, еловая зелень, золотой дуб, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, тик, сосна
Внешний вид пленки	После высыхания лак должен образовывать однородную, без кратеров, пор и трещин пленку
Блеск покрытия	Шелковисто-матовый
Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при t (20±0,1)°С, мПа*с	900-3000
Массовая доля нелетучих веществ, %	18-23
pH	8,5-9,5
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч	Не более 1 ч
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее:	
- воды	48
- 3%-ого раствора натрия хлористого	24
Морозостойкость, циклы до -30°С при транспортировании	5 циклов
Дополнительная информация	
Меры предосторожности Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен	

<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.</p> <p>Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания лак размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>акриловая дисперсия, природный воск, целевые добавки, высокоэффективный фунгицид, пигменты, вода.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	