



ООО «НПП «СПЕКТР»
Россия, 429950,
Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 75М.
Тел./факс: (8352) 74-05-12, 74-05-34, 74-05-65,
e-mail: mail@certa.ru



Сертификат №974

Наименование: **Эмаль термостойкая «CERTA»**


Вес партии: тн	Партия №	Дата изготовления:
4,0	2007-974	27.07.2020

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Факт. по анализу
Цвет покрытия эмали : -серебристый, серебристо-серый, белый, черный, графит, антрацит - серый, красный, ярко-красный, желтый, зеленый, салатовый, синий, голубой, морская волна, коричневый, красно-коричневый, терракот, защитный, бежевый, оранжевый, медный, золотой.	Оттенок не нормируется. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений установленных, утвержденными контрольными образцами.	Серый RAL~7040
2. Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность	соответствует
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре эмали (20,0±0,5)°С, с, не менее	20	53
4. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30	50,4
5. Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более: -при температуре (20±2)°С -при температуре (150±2)°С	2,0 0,5	2,0 0,5
6. Термостойкость покрытия, ч, не менее:		
-при температуре(1200±5)°С для эмали цветов -черный ¹²⁰⁰	2	
-при температуре(1000±5)°С для эмали цветов -черный ¹⁰⁰⁰	2	
- при температуре (900±5)°С для эмали цветов - черны ⁹⁰⁰	2	
- при температуре (800±5)°С для эмали цветов - черны ⁸⁰⁰	5	
- при температуре (750±5)°С для эмали цветов -черны ⁷⁵⁰ , желты ⁷⁵⁰ , сини ⁷⁵⁰ , медны ⁷⁵⁰	5	
- при температуре (700±5)°С для эмали цветов -белы ⁷⁰⁰ , серебристы ⁷⁰⁰ , зелено ⁷⁰⁰ , коричневы ⁷⁰⁰ , голубой ⁷⁰⁰ , золотой, красно-коричневы ⁷⁰⁰ , черны ⁷⁰⁰	5	
- при температуре (650±5)°С для эмали цветов -серебристо-серый, красно-коричневы ⁶⁵⁰ , черны ⁶⁵⁰ , серый ⁶⁵⁰	5	
RAL- при температуре (600±5)°С для эмали цветов - антрацит, защитны ⁶⁰⁰ , графит, серебристы ⁶⁰⁰	5	
- при температуре (500±5)°С для эмали цветов -зелены ⁵⁰⁰ , коричневы ⁵⁰⁰ , красно-коричневы ⁵⁰⁰ , терракот	5	
- при температуре (400±5)°С для эмали цветов -белы ⁴⁰⁰ , серы ⁴⁰⁰ , желты ⁴⁰⁰ , красны ⁴⁰⁰ , ярко-красны ⁴⁰⁰ , сини ⁴⁰⁰ , голубой, морской волны, салатовый, бежевы ⁴⁰⁰ , оранжевы ⁴⁰⁰	5	5
7. Адгезия покрытия, баллы, не более	1	1
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,3	0,3
9. Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	40	40
10. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее:		
-воды	100	100
-бензина (нефраса С2-80/120)	72	72
-минерального масла	72	72

Примечание:

- Допускается изменение вязкости при хранении.
 - Рекомендуемая степень разбавления эмали до рабочей вязкости – не более 10%.
- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления
Свидетельство о государственной регистрации № RU.21.01.05.015.Е.000184.11.11 от 17.11.2011 г
Инструкция по применению размещена на сайте www.certa.ru.
При несоблюдении потребителем требований инструкции производитель не несет ответственность за качество окрашиваемых поверхностей.

Аналитик  Андреева Т.Н.

Начальник лаборатории  Бочкарева Н.Н.

