



**ЭМАЛЬ  
ДЛЯ ПОЛА  
АКРИЛОВАЯ**

- ✓ после высыхания образует ровную матовую поверхность, устойчивую к истиранию
- ✓ отличается высокой влажостойкостью
- ✓ легко наносится, быстро высыхает
- ✓ обладает отличной адгезией к большинству поверхностей
- ✓ образует долговечное покрытие с высокими защитными свойствами
- ✓ не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична

<b>Краткое описание</b>	Водоразбавляемая быстро сохнущая эмаль для бетонных и деревянных полов. Образует матовую поверхность, стойкую к влаге и истиранию. Может применяться для защитно-декоративной обработки дверей, мебели и изделий из древесины. Допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок.
<b>Цвет</b>	Серый туман, золотистый, желто-коричневый, красно-коричневый.
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Используется для внутренних работ. Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов. Может применяться для защитно-декоративной обработки дверей, мебели и изделий из древесины. Допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 5 лет
<b>Температура применения</b>	Наносить при температуре от +10°C до +30°C.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскопульт.
<b>Подготовка поверхности</b>	Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены с поверхности. Возможно нанесение на старую масляную или глифталевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной бумагой и предварительным грунтованием грунтовкой по старой краске.
<b>Нанесение покрытия</b>	Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или краскопультом в несколько слоев с соблюдением времени межслойной сушки.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Рекомендуется наносить эмаль равномерным тонким слоем во избежание шагрени.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	Рекомендуем нанесение двух и более слоев эмали с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	75-95 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% высыхание "до отлипа" - 1-2 часа, полное высыхание - 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Окончательный набор прочности и устойчивости к влажному мытью достигается через 30 дней.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Акриловую эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C не более одного месяца или 5 циклов замораживания-оттаивания. Во время хранения возможно расслоение и появление осадка, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. В процессе работы с эмалью применять защитные перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений.
<b>Фасовка</b>	1кг; 2,5кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!