



PROFIWOOD

ЛАК ПО ДЕРЕВУ И КАМНЮ

полиакриловый

СТО 05744283-080-2011

Область применения

Предназначен для декоративной отделки и защиты обрабатываемых поверхностей из дерева (кроме полов), искусственного и натурального камня, кирпича, бетонных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Свойства

Готов к применению, легко наносится. Создает защитное (от гниения, грибков, водорослей и плесени), устойчивое к воздействию влаги покрытие с декоративным эффектом, сохраняя при этом натуральную текстуру. Высокопрочен. Защищает поверхность от атмосферных воздействий. Не содержит органических растворителей. Без запаха.

Рекомендации по применению

Наносить на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. Перед проведение окрасочных работ поверхность необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и отшлифовать. Перед применением тщательно перемешать. Лак не смешивать с органическими растворителями. Выполнять работы по окраске следует при температуре воздуха от плюс 15 °С до плюс 35 °С и относительной влажности (65±5) %. При окраске избегайте воздействие прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. После окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем вдоль древесных волокон. Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется двухслойное нанесение лака.

Расход

Ориентировочный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на поверхность площадью от 10 до 12 м². Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины.

Время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 1 ч.

Состав

Полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки.

Хранение

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Морозостойкость

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных отходов.

Меры предосторожности

Лак-антисептик не следует смешивать с органическими растворителями. При попадании лака-антисептика в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Хранить в местах, недоступных для детей.