

Наименование	Артикул	Блеск	Единица измерения
Лак полиуретановый высокопрочный матовый	PV05.415	5 глосс	25 л
	PV25.415	25 глосс	
Отвердитель полиуретановый	SP.1040		12,5 л

Двухкомпонентный лак Anti-Scratch = Устойчивый к царапинам. Это наиболее подходящий продукт для покрытия, где желательно максимальное сопротивление к царапинам. Благодаря своей эластичной структуре, обеспечивает желаемую матовость и стойкость, не нарушая естественного внешнего вида древесины. Особенно рекомендуется для участков, подвергаемых воздействию твердых предметов.

Области применения:

Наносится на массив и покрытие поверхности древесины и всех видов деревянных поверхностей. Рекомендуется для офисной мебели.

Физические свойства:

Параметры	Единица	Отклонение	Значения
Цвет	-	-	прозрачный
Плотность, 20°C	г/см ³	± 0,03	0,99
Вязкость, 25°C, Брукфилд	КУ	± 3	56
Сухой остаток	%	± 3	42

Нанесение:



Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от грязи, пыли масла или других загрязнений. Поверхность нанесения должна быть сухой и отшлифованной.



Перед использованием материал следует тщательно перемешать и сделать однородным.



Смешивание по весу:
 Лак полиуретановый высокоглянцевый 100%
 Отвердитель полиуретановый 100%
 Растворитель 25-30%



Срок жизни смеси: 10-12 часов при 20-25°C



Рекомендуемое применение:
 2 слоя перекрестного нанесения
 Выдержка между слоями: 55-60 минут

Теоретический расход / 2 слоя: 90 + 110 г/м²





Время высыхания при 23°C и относительной влажности 50 ± 2%:

от пыли: 15-20 мин

на отлип: 30-45 мин

не полная полимеризация (можно упаковывать): 24 часа

полная полимеризация (можно штабелировать): 3 дня

*На практике расход зависит от многих факторов, таких как форма детали, дефект поверхности, способ нанесения и условия применения, потери во время нанесения.

Промышленная безопасность

Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в продукте, следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах и избегать открытого пламени и высокой температуры. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты: защитные очки, маски и перчатки. Особенно осторожно следует обращаться с отвердителями, их следует держать дальше от глаз и контакта с кожей, который приведет к раздражению, поэтому следует принять все меры предосторожности. Не очищать растворителем. В случае контакта необходимо промыть большим количеством воды. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Покраска должна проводиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к применению данных материалов.

Условия хранения

Продукт необходимо хранить в сухой, чистой, невскрытой упаковке, вдали от солнечных лучей. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Хранить в оригинальной упаковке, избегая прямых солнечных лучей 1 год.