

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. МАРТ 2022.

# Антисептическая грунтовка на водной основе Elcon



ТУ 2313-083-51218143-2011

## ТИП

Акриловая грунтовка на водной основе.

## СОСТАВ

Акриловая смола, функциональные добавки, вода.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Антисептическая грунтовка на водной основе Elcon предназначена для подготовки различных строительных поверхностей под последующую отделку внутри и снаружи всех зданий и сооружений типа А-В.

## ЦВЕТ

Светло-красный.

## СВОЙСТВА

- Наносится на все виды минеральных поверхностей
- Глубоко пропитывает верхний слой поверхности
- Обеспечивает равномерность нанесения краски
- Улучшает адгезию к основанию и снижает ее расход
- Имеет красный индикатор нанесения
- Подходит как для наружных, так и для внутренних работ

## УПАКОВКА

- 10 л

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 2313-083-51218143-2011
1. Внешний вид грунтовки	Светло-красная жидкость без осадка, постоянных включений и примесей
2. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°С, с, не менее	120
3. Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более	1
4. Водородный показатель (рН)	7,5–9,0

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Грунтовку наносят на чистую и сухую поверхность. Перед нанесением тщательно перемешивают. Наносят в один слой кистью, валиком или краскораспылителем. Не проводить работы при температуре ниже +5 °С. При пневматическом нанесении давление воздуха 1,5–2,5 кгс/см<sup>2</sup>, диаметр сопла 1,8–2,5 мм.

## РАСХОД

Теоретический расход антисептической грунтовки на водной основе Elcon при нанесении в один слой – 90-110 г/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь. Расход материала зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, метода нанесения покрытия, наличия навыков работы.

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сушка покрытия при температуре (20±2) °С – 1 час. Последующее окрашивание производить не ранее чем через 8 часов.

## РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении не нуждается.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Вода дистиллированная.

## СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

## ХРАНЕНИЕ

Антисептическую грунтовку на водной основе Elcon хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается производить нанесение грунтовки в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. При попадании грунтовки на кожу, в глаза немедленно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

## ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:  
ООО «ЭЛКОН»  
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.  
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,  
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)  
[www.elcon.ru](http://www.elcon.ru)



Подробнее