



## Aquastop

Грунт- влагоизолятор

- ✓ Концентрат 1:5
- ✓ Защищает поверхность от влаги
- ✓ Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием
- ✓ Выравнивает впитывающую способность обрабатываемых поверхностей



| Описание                                 |  |
|--|--|
| <b>Свойства</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Защищает поверхность от влаги.</li> <li>✓ Выравнивает впитывающую способность и уменьшает пористость обрабатываемой поверхности.</li> <li>✓ Уменьшает расход и улучшает сцепление с основанием последующих слоев ЛКМ.</li> <li>✓ Увеличивает срок жизни лакокрасочных покрытий.</li> </ul>  |
| <b>Назначение</b>                        | Грунтование пористых, неравномерно впитывающих и пылящих оснований из бетона, газобетона, асбоцемента, штукатурки, шпатлевки, кирпичной кладки, гипсокартона, ДСП и пр. перед последующим шпатлеванием, окраской водно-дисперсионными красками, облицовкой керамической плиткой, нанесением рулонных материалов при внутренних работах в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.  |
| <b>Типы поверхностей под грунтование</b> | Бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, гипсокартон, ДВП, ДСП, и т.д.   |
| <b>Стандарты качества</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Концентрат 1:5</li> <li>✓ Победитель конкурса "Лидер строительного качества 2011", проводимого на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. ТУ 2313-018-50910635-2010</li> <li>✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004.</li> </ul> |

| Технические характеристики    |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед грунтованием рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибом или плесенью – обработать saniрующим составом Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. |
| <b>Нанесение</b>              | После разбавления тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем (сопло 0,017–0,021", давление не менее 110 бар) в 1-2 слоя. На сильнопористые, пористые поверхности наносить не менее 2 раз «мокрым по мокрому». Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C   |
| <b>Цвет</b>                   | Светло-голубой, после высыхания прозрачный.   |
| <b>Разбавление</b>            | Перед нанесением разбавить водой, в зависимости от типа основания и вида работ.<br><br>Грунтование перед окраской сильнопористых, пористых поверхностей: 1:3.<br>Грунтование перед окраской поверхностей с нормальной пористостью: 1:4-1:5.<br>Грунтование перед наклейкой обоев и прочих рулонных материалов: 1:5.   |
| <b>Расход</b>                 | 8 – 15 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности, степени разбавления и способа нанесения продукта.   |
| <b>Время высыхания</b>        | 1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.  |
| <b>Рабочие инструменты</b>    | Кисть, валик, воздушный, безвоздушный распылитель.  |
| <b>Очистка инструментов</b>   | Сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически.  |
| <b>Состав</b>                 | Дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода   |

| Информация                       |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Морозостойкость</b>           | Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.  |
| <b>Гарантийный срок хранения</b> | 24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.  |
| <b>Условия хранения</b>          | Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.  |
| <b>Меры предосторожности</b>     | Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунтами и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунта в глаза – промыть большим количеством воды. |
| <b>Утилизация</b>                | Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.   |
| <b>Плотность</b>                 | 1 кг/л.  |
| <b>Штрих- коды EAN</b>           | 0,5l 4 607 003 913 854<br>1l 4 607 003 910 778<br>3l 4 607 003 910 785<br>10l 4 607 003 910 792  |
| <b>WWW</b>                       | <a href="http://eskarо.ru/produkcija/katal/primers/aquastop/">http://eskarо.ru/produkcija/katal/primers/aquastop/</a>  |
| <b>Объем/масса</b>               | 0,5л/кг -1л /1кг- 3л /3кг- 10л/кг  |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова,28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

