



Лак яхтный AvantGarde

Область применения

Защитная и декоративная лакировка деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Подходит для лакировки оконных рам, дверей, деталей мебели и интерьера, садовой мебели.





Лак яхтный AvantGarde

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный
Блеск	Глянцевый и полуматовый
Расход	Типичный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на поверхность площадью от 10 до 15 м ² . Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины.
Разбавитель	Готов к применению. При необходимости разбавить водой, но не более 1% от общей массы.
Способ нанесения	Валиком, кистью или распылением.
Время высыхания	При 20±2°C и относительной влажности 65±5%: От пыли - 1 час. Следующий слой можно наносить через 3 часа. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Плотность	1,0-1,1 г/мл
Сухой остаток по объему (%)	Около 21%
Предельная величина ЛОС	До 130 г/л
Срок службы	Прогнозируемый срок службы системы при соблюдении всех рекомендаций до 10 лет*.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C, предохраня от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия хранить при температуре от 15 до 25°C в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.
Транспортировка	Допускается транспортирование при температуре до минус 40°C не более 1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»



Лак яхтный AvantGarde

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении:

Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 20%. Температура окружающей среды и поверхности не ниже +10°C и не выше +30°C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%. Особо тщательно следует пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Предварительная подготовка

Новая нелакированная поверхность:

Деревянную поверхность очистить от пыли, грязи и потеков смолы. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать антисептиком. *Рекомендуется использовать антисептик универсальный против плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»).*

При лакировке наружных поверхностей рекомендуется всю окрашиваемую деревянную поверхность предварительно загрунтовать защитно-декоративным покрытием для дерева AvantGarde. Не допускается нанесение на металлические поверхности

Перекрашивание:

При помощи шпателя удалить с поверхности легко отслаивающийся лакокрасочный материал и зашлифовать до матовости наждачной бумагой. Образовавшуюся после шлифовки пыль удалить. Плесень, очистить щеткой или скребком и обработать антисептиком. *Рекомендуется использовать антисептик универсальный против плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»).* При лакировке наружных поверхностей очищенные до чистого дерева поверхности рекомендуется загрунтовать защитно-декоративным покрытием для дерева AvantGarde. Не допускается нанесение на металлические поверхности.



Лак яхтный AvantGarde

Лакировка

Перед использованием и периодически в процессе нанесения лак необходимо перемешивать.

Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется нанесение в 2-3 слоя. Рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство.

Эксплуатация поверхности

В нормальных условиях свежелакированное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после нанесения последнего слоя. В течение 4 недель после лакировки можно применить только легкую очистку влажной мягкой тканью. Через 4 недели после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.