



BETON KONTAKT

СЦЕПЛЯЮЩАЯ (АДГЕЗИОННАЯ) АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- для предварительной обработки гладких маловпитывающих оснований
- увеличивает адгезию последующих отделочных материалов
- для внутренних и наружных работ
- улучшенная всесезонная формула

14 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать перед нанесением	
Штукатурка	
Керамическая плитка	
Декоративные штукатурки	
Тип основания	
Бетон, газобетон	
Железобетон	
Штукатурка, шпатлевка*	
Гипсокартон	
Окрашенная поверхность масляной или пентафталевой краской	
Старая керамическая плитка	
Сфера работ	
Помещения с нормальной влажностью	
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	
Наружные работы	
Способ нанесения	
Ручной	
Машинный	

*только для цементных шпатлевок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Розовый
Вязущее	Акриловые полимеры
Характеристики применения	
Расход на 1 м ²	200-300 г
Высыхание**	5-6 часов
Проведение работ при температуре основания	от +5° до +25°С

** при нормальных условиях
(температура окружающей среды 20 °С, влажность 60%)

СОСТАВ

Водная дисперсия акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ и кварцевого наполнителя различной фракции.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Отчистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию к основанию.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку, не разбавляя наносят при помощи кисти или коротковорсового валика. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична. После применения инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30°С. Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже минус 40°С. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

ТУ 2316-002-71576152-2014

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям СТБ 1263-2001

Грунтовка П 1 ВН ПС «Bergauf Beton Kontakt Сцепляющая (адгезионная) акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ» СТБ 1263-2001

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».
Индекс изготовителя:

БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2. Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»

Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес ООО «Бергауф Строительные Технологии»: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75; post@bergauf.ru; +7 (343) 278-52-94.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей, на территории Республики Беларусь: ООО «Торговый дом Бергауф», Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 58

Есть вопросы? Мы проконсультируем! Звоните!

В России: 8-800-200-0989 (звонок бесплатный)

Для звонков из других стран: 8-10-800-2000 0989 (звонок бесплатный)

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf-bel.by

Дата изготовления:

BETON KONTAKT ІЛІНІСЕТІН (АДГЕЗИЯЛЫК) АКРИЛДІК ТЕГІСТЕГІШ



Қолдану саласы. Жағу алдында пайдаланыңыз: Сылақ; Құйылатын едендер, тартпалар; Керамикалық тақташа; Сәнді сылақтар

НЕГІЗДЕМЕНІН ТИПІ: Бетон, газды бетон; Темірбетон; Сылақ, бітеме (Цементтік); Гипсті картон; Майлы немесе пентафтальды бояумен боялған беткі қабат; Ескі керамикалық тақташа. Жұмыстар саласы: Ылғалдылығы қалыпты орынжайлар; Ылғалдылығы жоғары орынжайлар; Сыртқы жұмыстар

Жағу тәсілі: Қолмен.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: Өнімнің сипаттамалары: Түсі; Күлгін; Тұтқыр; Акрилдік полимерлер; Қолдану сипаттамалары: Қабат 1 мм болған кезде құрғақ заттың 1 м²-ге жұмсалуды: ~ 200-300 г, Кебуі беріктенудің қалыпты жағдайларында (қоршаған орта температурасы 20 °С, ылғалдылығы 60%); 5-6 сағат, Негіздеменің температурасы мынадай болған кезде жұмыстарды жүргізу: +5 °С-ден +25 °С-ге дейін

ҚҰРАМЫ: Әртүрлі қосалқы заттар қосылған акрилдік полимерлер мен әртүрлі фракциялы кварцтық толықтырғыштың су дисперсиясы **НЕГІЗДЕМЕНІ ДАЙЫНДАУ.** Беткі қабатты шаң-тозаңнан және лас заттардан, қатпарланған ескі жабындардан және майлы дақтардан, яғни негіздемеге қатысты адгезияны нашарлатуы мүмкін заттардың барлығынан тазартыңыз.

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ: Жұмысты бастамас бұрын мұқият араластырыңыз. Тегістегішті сұйылтпай, бояу жаққышпен немесе білікшемен жағады. Одан арғы жабынды тегістегіш толық кепкеннен кейін ғана жағады.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ: өртеу және жарылу қаупі жоқ және токсинді емес. Қолданғаннан кейін құралды сумен жуыңыз.

Сақтау: Тығыздап жабылған ыдыста, +5°С-ден +30°С-ге дейінгі температурада сақтаңыз. Кепілді сақтау мерзімі - 18 ай.

Техникалық шарттар № 2316-002-71576152-2014

Өндіруші: «Бергауф Невьянск» деген ООО.

Свердловсктің облысы, Невьянский аудан, автодороги 86 километрі Екатеринбург-Серв, А/1.

Тел.: +7(343) 278-52-94(95-99); E-mail: market@bergauf.ru

Член Союза производителей
сухих строительных смесей



Официальный партнер
Специальной Олимпиады
РОССИИ
Свердловская область



ТОП-5
производителей России
По результатам исследования рынка
сухих строительных смесей в РФ
за 2017 год («Строительная информация»)



4 607151 081368